

Data: 12/12/19

Hora:08:28

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14025

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267041 Data entrada: 28/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26388 Data saída: 11/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/12/2019 Peso: 63,00

Op do Cliente: 15-3001403

Descrição das peças: 15-3001403 MO - PARAFUSO DE RODA M14-1.5 X 27/48 X CH17 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148187

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 10

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/12/19

Hora:08:28

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14076

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267041 Data entrada: 28/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26388 Data saída: 11/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/12/2019 Peso: 416,00

Op do Cliente: 15-3001402

Descrição das peças: 15-3001402 MO - PARAFUSO DE RODA M14-1.5 X 27/48 X CH17 - ZINCADO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148162

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 10

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 12/12/19

Hora:08:28

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14077

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267364 Data entrada: 02/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26388 Data saída: 11/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/12/2019 Peso: 133,00

Op do Cliente: 15-3001462

Descrição das peças: 15-3001462 MO - PARAFUSO DE RODA M14-1,5 X 42/47 - RECART. - ZINCADO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148435

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 10

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 12/12/19

Hora:08:28

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14078

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267041 Data entrada: 28/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26388 Data saída: 11/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/12/2019 Peso: 662,00

Op do Cliente: 15-3001214

Descrição das peças: 15-3001214 MO - PARAFUSO DE RODA M12-1,5 X 45/49 - RECART. - ZINCADO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148182

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 10

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 12/12/19

Hora:08:28

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14079

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267041 Data entrada: 28/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26388 Data saída: 11/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/12/2019 Peso: 345,00

Op do Cliente: 15-3201202

Descrição das peças: 15-3201202 MO - PRISIONEIRO M12-1,25 X M12-1,25 X 51 - ZINCADO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: PL 30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148181

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 12/12/19

Hora:08:28

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14080

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267485 Data entrada: 03/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26388 Data saída: 11/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/12/2019 Peso: 666,00

Op do Cliente: 15-6401662

Descrição das peças: 15-6401662 MO-PARAFUSO SEXT. M16-1,5 X 120 - 8.8 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148484

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/12/19

Hora:08:28

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14081

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267903 Data entrada: 06/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26388 Data saída: 11/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/12/2019 Peso: 402,00

Op do Cliente: 15-6430408

Descrição das peças: 15-6430408 MO-PARAFUSO SEXT. 3/4 -10UNC X 4.1/2 - GRAU 5 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148841

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/12/19

Hora:08:28

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14082

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267903 Data entrada: 06/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26388 Data saída: 11/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/12/2019 Peso: 383,00

Op do Cliente: 15-3002012

Descrição das peças: 15-3002012 MO - PARAFUSO DE RODA M20-2,0 X 82/100 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148836

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/12/19

Hora:08:28

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14083

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267684 Data entrada: 04/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26388 Data saída: 11/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/12/2019 Peso: 539,00

Op do Cliente: 15-3030422

Descrição das peças: 15-3030422 MO - PARAFUSO DE RODA 3/4 -16UNF X 60/67,9 - R. DIR. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148655

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 36 - 38 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/12/19

Hora:08:28

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14084

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267364 Data entrada: 02/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26388 Data saída: 11/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/12/2019 Peso: 1.050,00

Op do Cliente: 15-3001820

Descrição das peças: 15-3001820 MO - PARAFUSO DE RODA M18-2,0 X 85/94 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148451

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/12/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:28

CERTIFICADO Nº: 14085

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 268106 Data entrada: 09/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26388 Data saída: 11/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/12/2019 Peso: 193,00

Op do Cliente: 15-3001415

Descrição das peças: 15-3001415 MO - PARAFUSO DE RODA M14-1,5 X 70/77,2 X CH19 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148963

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/12/19

Hora:08:28

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14086

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267684 Data entrada: 04/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26388 Data saída: 11/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/12/2019 Peso: 268,00

Op do Cliente: 15-6401654

Descrição das peças: 15-6401654 MO-PARAFUSO SEXT. M16-1,5 X 55 - 8.8 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148672

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/12/19

Hora:08:28

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14087

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267684 Data entrada: 04/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26388 Data saída: 11/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/12/2019 Peso: 309,00

Op do Cliente: 15-6101003

Descrição das peças: 15-6101003 MO-PARAFUSO SEXT. M10-1,5 X 25 - 8.8 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148660

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/12/19

Hora:08:28

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14088

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267903 Data entrada: 06/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26388 Data saída: 11/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/12/2019 Peso: 805,00

Op do Cliente: 15-6130805

Descrição das peças: 15-6130805 MO-PARAFUSO SEXT. 3/8 -16UNC X 1 - GRAU 5 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148850

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/12/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:28

CERTIFICADO Nº: 14089

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267485 Data entrada: 03/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26388 Data saída: 11/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/12/2019 Peso: 308,00

Op do Cliente: 15-6401250

Descrição das peças: 15-6401250 MO-PARAFUSO SEXT. M12-1,5 X 40 - 8.8 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148497

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/12/19

Hora:08:28

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14090

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267903 Data entrada: 06/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26388 Data saída: 11/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/12/2019 Peso: 637,00

Op do Cliente: 15-6130809

Descrição das peças: 15-6130809 MO-PARAFUSO SEXT. 3/8 -16UNC X 2 - GRAU 5 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148845

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/12/19

Hora:08:28

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14091

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267684 Data entrada: 04/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26388 Data saída: 11/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/12/2019 Peso: 331,00

Op do Cliente: 15-6491611

Descrição das peças: 15-6491611 MO-PARAFUSO SEXT. 9/16 -12UNC X 6 - GRAU 5 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148665

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/12/19

Hora:08:28

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14092

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267364 Data entrada: 02/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26388 Data saída: 11/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/12/2019 Peso: 1.127,00

Op do Cliente: 15-3002207

Descrição das peças: 15-3002207 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1.5 X 98/106 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A**

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148434

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 32 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/12/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:28

CERTIFICADO Nº: 14093

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267485 Data entrada: 03/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26388 Data saída: 11/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/12/2019 Peso: 1.494,00

Op do Cliente: 15-3002215

Descrição das peças: 15-3002215 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 88/96 - RECART. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148491

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 32 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/12/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:28

CERTIFICADO Nº: 14094

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267485 Data entrada: 03/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26388 Data saída: 11/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/12/2019 Peso: 774,00

Op do Cliente: 15-3202411

Descrição das peças: 15-3202411 MO-PARAFUSO PINO TENSOR (TIRANTE) M24-2,0 X 125

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148483

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/12/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:28

CERTIFICADO Nº: 14095

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267903 Data entrada: 06/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26388 Data saída: 11/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/12/2019 Peso: 809,00

Op do Cliente: 15-3002245

Descrição das peças: 15-3002245 MO - PF RDA M22-1.5 X 98/108 - REC - FO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148847

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 31 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 12/12/19

Hora:08:28

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14096

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267364 Data entrada: 02/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26388 Data saída: 11/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/12/2019 Peso: 754,00

Op do Cliente: 15-3202411

Descrição das peças: 15-3202411 MO-PARAFUSO PINO TENSOR (TIRANTE) M24-2,0 X 125

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148446

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO