

Data: 07/06/19 Hora:08:49

Usuário: Avanei Martendal

CERTIFICADO Nº: 243

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 49711 Data entrada: 05/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23908 Data saída: 07/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/06/2019 Peso: 51,00

Op do Cliente: OP: 69628/0 OS:21666

Descrição das peças: 30339 PF ESP MA RI GPA 6 X 18,65 C/ CANAL C/ PONTA C/ TRAVA -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 28 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 133996

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 10

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 07/06/19 Hora:08:49

Usuário: Avanei Martendal

CERTIFICADO Nº: 244

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 49711 Data entrada: 05/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23908 Data saída: 07/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/06/2019 Peso: 440,00

Op do Cliente: OP: 69535/0 OS:21666

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 133992

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 10

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 07/06/19 Hora:08:49

Usuário: Avanei Martendal

#### **CERTIFICADO Nº: 245**

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 49711 Data entrada: 05/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23908 Data saída: 07/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/06/2019 Peso: 472,00

Op do Cliente: OP: 69541/0 OS:21666

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 133991

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 10

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**



Data: 07/06/19 Hora:08:49

Usuário: Avanei Martendal

**CERTIFICADO Nº: 246** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 49711 Data entrada: 05/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23908 Data saída: 07/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/06/2019 Peso: 189,00

Op do Cliente: **OP: 69860/0 OS:21666** 

Descrição das peças: 21355 PI CIL ZBT 9 X 30 -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1010

Tratamento Térmico: RECOZIMENTO + RECOZIMENTO +

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 60 - 80 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 133989

Execução no Processo: RECOZIMENTO + RECOZIMENTO +

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 78 - 80 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 13

Inspeção do Enegrecimento: Bom

### **CONCLUSÃO**



Data: 07/06/19 Hora:08:49

Usuário: Avanei Martendal

CERTIFICADO Nº: 247

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 49711 Data entrada: 05/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23908 Data saída: 07/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/06/2019 Peso: 47,00

Op do Cliente: **OP: 69565/0 OS:21666** 

Descrição das peças: 18045 PF CIL 8.8 MA RP ZAT 8 X 26 -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 133994

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 25 - 27 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 07/06/19 Hora:08:49

Usuário: Avanei Martendal

**CERTIFICADO Nº: 248** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 49711 Data entrada: 05/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23908 Data saída: 07/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/06/2019 Peso: 63,00

Op do Cliente: OP: 69823/0 OS:21666

Descrição das peças: 21442 PF SX 8.8 MA RPS ZATD 8 X 30 PHS C/ ARRUELAS -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 133993

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 25 - 27 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

## **CONCLUSÃO**



Data: 07/06/19 Hora:08:49

Usuário: Avanei Martendal

CERTIFICADO Nº: 249

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 49711 Data entrada: 05/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23908 Data saída: 07/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/06/2019 Peso: 340,00

Op do Cliente: OP: 69858/0 OS:21666

Descrição das peças: 30265 PF CIL 8.8 MA RI ZAT 8 X 26 C/ REC

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 133990

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

## **CONCLUSÃO**



Data: 07/06/19 Hora:08:49

Usuário: Avanei Martendal

**CERTIFICADO Nº: 250** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 49711 Data entrada: 05/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23908 Data saída: 07/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/06/2019 Peso: 2,00

Op do Cliente: OP: 69780/0 OS:21666

Descrição das peças: 30415 PF QD 8.8 MA RI GPA 8 X 19,5 -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 133995

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 24 - 26 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

## **CONCLUSÃO**



Data: 07/06/19 Hora:08:49

Usuário: Avanei Martendal

### CERTIFICADO Nº: 251

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 49711 Data entrada: 05/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23908 Data saída: 07/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/06/2019 Peso: 305,00

Op do Cliente: **OP: 69907/0 OS:21666** 

Descrição das peças: 19228 PF CIL 8.8 NF RI ZV 7/16 X 25,80 ALLEN -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 133987

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

## **CONCLUSÃO**



Data: 07/06/19 Hora:08:49

Usuário: Avanei Martendal

CERTIFICADO Nº: 252

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 49711 Data entrada: 05/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23908 Data saída: 07/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/06/2019 Peso: 339,00

Op do Cliente: OP: 69862/0 OS:21666

Descrição das peças: 30139 PI CIL PO 10 X 18,25 -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 133988

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 27 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 10

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**