

Data: 15/01/20

Hora:07:30

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14640

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 268700 Data entrada: 12/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26512 Data saída: 14/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/01/2020 Peso: 776,00

Op do Cliente: 15-6101003

Descrição das peças: 15-6101003 MO-PARAFUSO SEXT. M10-1,5 X 25 - 8.8 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 149332

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 15/01/20

Usuário:Cleunice

Hora:07:30

CERTIFICADO Nº: 14641

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 268700 Data entrada: 12/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26512 Data saída: 14/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/01/2020 Peso: 211,00

Op do Cliente: 15-6101652

Descrição das peças: 15-6101652 MO-PARAFUSO SEXT. M16-1,5 X 30 - 8.8 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 149335

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 15/01/20 Hora:07:30

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14642

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 268473 Data entrada: 11/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26512 Data saída: 14/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/01/2020 Peso: 79,00

Op do Cliente: 15-3076173

Descrição das peças: 15-3076173 MO - PARAFUSO P/ LAMINA TRATOR/ARADO 7/16 -14UNC X 1,3/4 -ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 42 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 149243

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 39 - 41 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 15/01/20

Usuário:Cleunice

Hora:07:30

CERTIFICADO Nº: 14643

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 268860 Data entrada: 13/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26512 Data saída: 14/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/01/2020 Peso: 359,00

Op do Cliente: 15-3070855

Descrição das peças: 15-3070855 PARAFUSO P/ ESTEIRA DO TRATOR 7/8 -14UNF X 3 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 42 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 149432

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 40 - 42 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 15/01/20 Hora:07:30

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14644

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 268860 Data entrada: 13/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26512 Data saída: 14/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/01/2020 Peso: 270,00

Op do Cliente: 15-3070812

Descrição das peças: 15-3070812 MO - PARAFUSO DE RODA 7/8 -14UNF X 92/100 - DIR. - RECART.- ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 149418

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 31 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 15/01/20

Usuário:Cleunice

Hora:07:30

CERTIFICADO Nº: 14645

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 268860 Data entrada: 13/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26512 Data saída: 14/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/01/2020 Peso: 762,00

Op do Cliente: 15-6101004

Descrição das peças: 15-6101004 MO-PARAFUSO SEXT. M10-1,5 X 30 - 8.8 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 149427

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 15/01/20

Usuário:Cleunice

Hora:07:30

CERTIFICADO Nº: 14646

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 265737 Data entrada: 14/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26512 Data saída: 14/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/01/2020 Peso: 780,00

Op do Cliente: 15-3002001

Descrição das peças: 15-3002001 MO - PARAFUSO DE RODA M20-1,5 X 69/77 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 147029

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 36 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 15/01/20

Hora:07:30

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14647

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 268700 Data entrada: 12/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26512 Data saída: 14/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/01/2020 Peso: 499,00

Op do Cliente: 15-6101003

Descrição das peças: 15-6101003 MO-PARAFUSO SEXT. M10-1,5 X 25 - 8.8 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 149329

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 15/01/20

Hora:07:30

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14648

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 268700 Data entrada: 12/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26512 Data saída: 14/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/01/2020 Peso: 792,00

Op do Cliente: 15-6101003

Descrição das peças: 15-6101003 MO-PARAFUSO SEXT. M10-1,5 X 25 - 8.8 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 149331

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 15/01/20

Hora:07:30

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14649

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 268860 Data entrada: 13/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26512 Data saída: 14/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/01/2020 Peso: 753,00

Op do Cliente: 15-6101004

Descrição das peças: 15-6101004 MO-PARAFUSO SEXT. M10-1,5 X 30 - 8.8 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 149429

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 15/01/20

Hora:07:30

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14650

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 268700 Data entrada: 12/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26512 Data saída: 14/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/01/2020 Peso: 798,00

Op do Cliente: 15-6101654

Descrição das peças: 15-6101654 MO-PARAFUSO SEXT. M16-1,5 X 40 - 8.8 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A**

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 149339

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 15/01/20 Hora:07:30

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14651

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 268276 Data entrada: 10/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26512 Data saída: 14/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/01/2020 Peso: 1.074,00

Op do Cliente: 15-3002282

Descrição das peças: 15-3002282 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 110,5/121 - RECART. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 149071

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 31 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 15/01/20 Hora:07:30

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14652

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 268700 Data entrada: 12/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26512 Data saída: 14/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/01/2020 Peso: 869,00

Op do Cliente: 15-3078015

Descrição das peças: 15-3078015 MO - PARAFUSO DE RODA 7/8 -11BSF X 105/115,5 - RECART. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 149338

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 32 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 15/01/20

Hora:07:30

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14653

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 269028 Data entrada: 16/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26512 Data saída: 14/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/01/2020 Peso: 750,00

Op do Cliente: 15-6101004

Descrição das peças: 15-6101004 MO-PARAFUSO SEXT. M10-1,5 X 30 - 8.8 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 149530

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 15/01/20

Hora:07:30

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14654

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 268700 Data entrada: 12/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26512 Data saída: 14/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/01/2020 Peso: 742,00

Op do Cliente: 15-6101003

Descrição das peças: 15-6101003 MO-PARAFUSO SEXT. M10-1,5 X 25 - 8.8 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 149330

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 15/01/20

Hora:07:30

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14655

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 268473 Data entrada: 11/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26512 Data saída: 14/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/01/2020 Peso: 70,00

Op do Cliente: 15-3271681

Descrição das peças: 15-3271681 MO-PRISIONEIRO 7/16 -20UNF X 1/2 -12N X 2,?

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Profundidade da Camada: N/A

Ordem de Produção: 149227

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 33 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 15/01/20

Hora:07:30

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14656

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 268473 Data entrada: 11/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26512 Data saída: 14/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/01/2020 Peso: 113,00

Op do Cliente: 15-6171609

Descrição das peças: 15-6171609 MO-PARAFUSO SEXT. 7/16 -14UNC X 2.1/2 - GRAU 5 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 149244

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO