

Data: 05/11/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:26

CERTIFICADO Nº: 11297

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 445503 Data entrada: 15/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25880 Data saída: 05/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 05/11/2019 Peso: 2.183,00

Op do Cliente: 2275811

Descrição das peças: FMPL411270 FIO MAQUINA SAE PL.41 - 12,70MM - LAMINADO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: PL 41

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 86 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 89,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 90,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 144531

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 77 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 23

CONCLUSÃO



Data: 05/11/19

Hora:10:26

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 11298

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 447073 Data entrada: 25/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25880 Data saída: 05/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 05/11/2019 Peso: 2.182,00

Op do Cliente: 2282936

Descrição das peças: FMPL411270 FIO MAQUINA SAE PL.41 - 12,70MM - LAMINADO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: PL 41

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 86 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 89,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 90,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 145353

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 81 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 23

CONCLUSÃO



Data: 05/11/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:26

CERTIFICADO Nº: 11299

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 448227 Data entrada: 01/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25880 Data saída: 05/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 05/11/2019 Peso: 2.003,00

Op do Cliente: 2280423

Descrição das peças: FM10B221000FIO MAQUINA SAE 10B22 - 10,00MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 140,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 145844

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 70 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO



Data: 05/11/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:26

CERTIFICADO Nº: 11300

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 448227 Data entrada: 01/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25880 Data saída: 05/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 05/11/2019 Peso: 1.994,00

Op do Cliente: 2272788

Descrição das peças: FM10B221750FIO MAQUINA SAE 10B22 - 17.50MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 122,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 145845

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 72 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 85,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO



Data: 05/11/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:26

CERTIFICADO Nº: 11301

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 447506 Data entrada: 29/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25880 Data saída: 05/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 05/11/2019 Peso: 1.971,00

Op do Cliente: 2277577

Descrição das peças: FM10B220800FIO MAQUINA SAE 10B22 - 08,00MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 56,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 145622

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 68 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO