

CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 26/11/19 Hora:16:39

Usuário:Cristian Kirschner

CERTIFICADO Nº: 12828

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 451084 Data entrada: 22/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26159 Data saída: 26/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 26/11/2019 Peso: 1.765,00

Op do Cliente: 2283136

Descrição das peças: FMPL411270 FIO MAQUINA SAE PL.41 - 12,70MM - LAMINADO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: PL 41

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 86 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 89,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 90,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 147693

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 80 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 23

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 26/11/19 Hora:16:39

Usuário:Cristian Kirschner

CERTIFICADO Nº: 12829

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 451084 Data entrada: 22/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26159 Data saída: 26/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 26/11/2019 Peso: 1.770,00

Op do Cliente: 2283134

Descrição das peças: FMPL411270 FIO MAQUINA SAE PL.41 - 12,70MM - LAMINADO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: PL 41

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 86 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 89,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 90,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 147694

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 82 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 23

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.