

Data: 02/03/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:54

**CERTIFICADO Nº: 18098** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 266618 Data entrada: 27/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27261 Data saída: 28/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 28/02/2020 Peso: 333,00

Op do Cliente: 15-3002273

Descrição das peças: 15-3002273 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 69,5/80 - RECART. - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 154124

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 02/03/20

Hora:08:54

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 18099** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 274157 Data entrada: 25/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27261 Data saída: 28/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 28/02/2020 Peso: 517,00

Op do Cliente: 15-6100608

Descrição das peças: 15-6100608 MO-PARAFUSO SEXT. M6-1,0 X 40 - 8.8 - RI - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 153840

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 02/03/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:54

**CERTIFICADO Nº: 18100** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 273478 Data entrada: 17/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27261 Data saída: 28/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 28/02/2020 Peso: 540,00

Op do Cliente: 15-6401254

Descrição das peças: 15-6401254 MO-PARAFUSO SEXT. M12-1,5 X 60-8.8 - RP - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 152977

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**



Data: 02/03/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:54

CERTIFICADO Nº: 18101

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 274021 Data entrada: 21/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27261 Data saída: 28/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 28/02/2020 Peso: 367,00

Op do Cliente: 15-3078021

Descrição das peças: 15-3078021 MO - PARAFUSO DE RODA 7/8 -11BSF X 120/130,5 - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 153498

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 31 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 02/03/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:54

CERTIFICADO Nº: 18102

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 274311 Data entrada: 26/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27261 Data saída: 28/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 28/02/2020 Peso: 740,00

Op do Cliente: 15-6701002

Descrição das peças: 15-6701002 MO-PARAFUSO FLANGEADO M10-1,5 X 25 - 8.8 - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 153970

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 02/03/20

Hora:08:54

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 18103

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 274021 Data entrada: 21/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27261 Data saída: 28/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 28/02/2020 Peso: 215,00

Op do Cliente: 15-3078020

Descrição das peças: 15-3078020 MO - PARAFUSO DE RODA 7/8 -11BSF X 100/110,5 - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 153487

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 32 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 02/03/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:54

CERTIFICADO Nº: 18104

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 273081 Data entrada: 12/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27261 Data saída: 28/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 28/02/2020 Peso: 752,00

Op do Cliente: 15-3001830

Descrição das peças: 15-3001830 MO - PARAFUSO DE RODA M18-1,5 X 72/81 - RECART. - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 152633

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 02/03/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:54

**CERTIFICADO Nº: 18105** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 274021 Data entrada: 21/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27261 Data saída: 28/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 28/02/2020 Peso: 1.158,00

Op do Cliente: 15-3002272

Descrição das peças: 15-3002272 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 105,5/116 - RECART. - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 153485

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 02/03/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:54

**CERTIFICADO Nº: 18106** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 273766 Data entrada: 19/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27261 Data saída: 28/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 28/02/2020 Peso: 1.154,00

Op do Cliente: 15-3002283

Descrição das peças: 15-3002283 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 96.5/107 - RECART. - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 153287

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 31 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 02/03/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:54

CERTIFICADO Nº: 18107

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 274311 Data entrada: 26/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27261 Data saída: 28/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 28/02/2020 Peso: 1.036,00

Op do Cliente: 15-3002208

Descrição das peças: 15-3002208 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 110/120,5 - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 153956

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 31 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 02/03/20

Hora:08:54

Usuário:Cleunice

#### **CERTIFICADO Nº: 18108**

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 273478 Data entrada: 17/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27261 Data saída: 28/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 28/02/2020 Peso: 1.173,00

Op do Cliente: 15-3202411

Descrição das peças: 15-3202411 MO-PARAFUSO PINO TENSOR (TIRANTE) M24-2,0 X 125

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 152975

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**



Data: 02/03/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:54

**CERTIFICADO Nº: 18109** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 274157 Data entrada: 25/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27261 Data saída: 28/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 28/02/2020 Peso: 930,00

Op do Cliente: 15-3002045

Descrição das peças: 15-3002045 MO - PARAFUSO DE RODA M20-1,5 X 65/73 - RECART. - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 153842

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 02/03/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:54

CERTIFICADO Nº: 18110

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 273213 Data entrada: 13/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: **27261** Data saída: **28/02/2020** 

Data de Realização do Ensaio: 28/02/2020 Peso: 905,00

Op do Cliente: 15-3202080

Descrição das peças: 15-3202080 MO-PARAFUSO PRISIONEIRO M20-2X80

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 152760

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**