

# **CONTROLE DE QUALIDADE**

Data: 28/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:10:05

### CERTIFICADO Nº: 17994

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53795 Data entrada: 26/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27243 Data saída: 28/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 28/02/2020 Peso: 334,00

Op do Cliente: op:74805/0 os:22847

Descrição das peças: 6484 RB DE 6 X 53,5

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1010

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 68 - 78 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 154011

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 69 - 70 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

## **CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



# **CONTROLE DE QUALIDADE**

Data: 28/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:10:05

**CERTIFICADO Nº: 17995** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53795 Data entrada: 26/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27243 Data saída: 28/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 28/02/2020 Peso: 346,00

Op do Cliente: OP:74806/0 OS:22847

Descrição das peças: 6484 RB DE 6 X 53,5

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1010

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 68 - 78 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 154017

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 70 - 71 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.