

Data: 11/03/20

Hora:10:27

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 18912

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 274952 Data entrada: 05/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27434 Data saída: 10/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 10/03/2020 Peso: 1.061,00

Op do Cliente: 15-3002207

Descrição das peças: 15-3002207 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1.5 X 98/108 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 154608

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 32 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 11/03/20

Usuário:Cleunice

Hora:10:27

CERTIFICADO Nº: 18913

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 272251 Data entrada: 04/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27434 Data saída: 10/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 10/03/2020 Peso: 41,56

Op do Cliente: 15-3230870

Descrição das peças: 15-3230870 MO-PARAFUSO SEXTAVADO PARA CRUZETA 3/8 -24F X 5/8

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 151783

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 11/03/20

Hora:10:27

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 18914

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 269923 Data entrada: 13/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27434 Data saída: 10/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 10/03/2020 Peso: 22,84

Op do Cliente: 15-6801002

Descrição das peças: 15-6801002 MO - PF CL SI M10-1,5 X 20 - 12.9 - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 149792

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 40 - 42 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 11/03/20

Hora:10:27

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 18915

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 269923 Data entrada: 13/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27434 Data saída: 10/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 10/03/2020 Peso: 24,54

Op do Cliente: 15-6801003

Descrição das peças: 15-6801003 MO - PF CL SI M10-1,5 X 25 - 12.9 - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 149773

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 39 - 41 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 11/03/20 Hora:10:27

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 18916

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 275406 Data entrada: 09/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27434 Data saída: 10/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 10/03/2020 Peso: 91,00

Op do Cliente: 15-3001286

Descrição das peças: 15-3001286 MO - PARAFUSO DE RODA M12-1,5 X 40/46 - R. DIR. - RECART. - ZINCADO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 154877

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 11/03/20

Hora:10:27

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 18917

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 273081 Data entrada: 12/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27434 Data saída: 10/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 10/03/2020 Peso: 42,00

Op do Cliente: 15-6801008

Descrição das peças: 15-6801008 MO - PF CL SI M10-1,5 X 50 - 12.9 - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A**

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 152648

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 39 - 40 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 11/03/20

Usuário:Cleunice

Hora:10:27

CERTIFICADO Nº: 18918

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 273357 Data entrada: 14/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27434 Data saída: 10/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 10/03/2020 Peso: 40,00

Op do Cliente: 15-6801009

Descrição das peças: 15-6801009 MO - PF CL SI M10-1,5 X 55 - 12.9 - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 152866

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 39 - 41 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 11/03/20

Hora:10:27

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 18919

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 273213 Data entrada: 13/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27434 Data saída: 10/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 10/03/2020 Peso: 46,00

Op do Cliente: 15-6801010

Descrição das peças: 15-6801010 MO - PF CL SI M10-1,5 X 60 - 12.9 - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 152764

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 39 - 41 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 11/03/20 Usuário:Cleunice

Hora:10:27

CERTIFICADO Nº: 18920

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 273357 Data entrada: 14/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27434 Data saída: 10/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 10/03/2020 Peso: 49,00

Op do Cliente: 15-6801011

Descrição das peças: 15-6801011 MO - PF CL SI M10-1,5 X 65 - 12.9 - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 152863

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 39 - 40 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO