

Data: 25/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:13:49

CERTIFICADO Nº: 1297

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 49917 Data entrada: 19/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24111 Data saída: 25/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 24/06/2019 Peso: 314,00

Op do Cliente: **OP: 69661/0 OS:21728**

Descrição das peças: 21562 PF SF 9.8 SBE RI ZNBT 6,18 X 25 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 28 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 135062

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 25/06/19

Hora:13:49

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 1298

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 49917 Data entrada: 19/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24111 Data saída: 25/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 24/06/2019 Peso: 282,00

Op do Cliente: **OP: 69659/0 OS:21728**

Descrição das peças: 21562 PF SF 9.8 SBE RI ZNBT 6,18 X 25 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 28 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 135063

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 25/06/19

Hora:13:49

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 1299

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 49982 Data entrada: 21/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24111 Data saída: 25/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 24/06/2019 Peso: 111,00

Op do Cliente: **OP: 70110/0 OS:21753**

Descrição das peças: 21267 PR CIL 10.9 MA RP ZAD 8 X 34 R.A=14,3,B=11,8

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 135173

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 36 - 38 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 9

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 25/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:13:49

CERTIFICADO Nº: 1300

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 49982 Data entrada: 21/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24111 Data saída: 25/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 24/06/2019 Peso: 295,00

Op do Cliente: **OP: 70041/0 OS:21753**

Descrição das peças: 21774 PF CIL 8.8 1,25 RP ZBT 10 X 30 C/ REC -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 135164

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 25/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:13:49

CERTIFICADO Nº: 1301

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 49982 Data entrada: 21/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24111 Data saída: 25/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 24/06/2019 Peso: 387,00

Op do Cliente: **OP: 70040/0 OS:21753**

Descrição das peças: 21774 PF CIL 8.8 1,25 RP ZBT 10 X 30 C/ REC -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 135165

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 25/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:13:49

CERTIFICADO Nº: 1302

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 49982 Data entrada: 21/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24111 Data saída: 25/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 25/06/2019 Peso: 348,00

Op do Cliente: **OP: 70026/0 OS:21753**

Descrição das peças: 21623 PF CIL GR8 NF RP PO 1/2 X 47,5 C/ REC

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 135171

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 9

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 25/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:13:49

CERTIFICADO Nº: 1303

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 49982 Data entrada: 21/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24111 Data saída: 25/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 25/06/2019 Peso: 510,00

Op do Cliente: **OP: 69542/0 OS:21753**

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 135166

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 25 - 27 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 10

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 25/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:13:49

CERTIFICADO Nº: 1327

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 49917 Data entrada: 19/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24111 Data saída: 25/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 25/06/2019 Peso: 63,00

Op do Cliente: OP: 69823/0 OS:21728

Descrição das peças: 21442 PF SX 8.8 MA RPS ZATD 8 X 30 PHS C/ ARRUELAS -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1045

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 43 - 46 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 135001

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 44 - 45 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 31

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO

Medir somente arruela. Não importa dureza do parafuso. (A/C Adenoir). Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.