

CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 12/11/19 Hora:09:17

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 11708

Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**

Nota Fiscal de Recebimento: 4661 Data entrada: 05/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25968 Data saída: 12/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/11/2019 Peso: 306,00

Op do Cliente: 7771-4

Descrição das peças: 7771 PF DELTA PT 60X35 WN5452 ARRUELADO ZINI

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 146128

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 335 - 361 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 12/11/19 Hora:09:17

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 11709

Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**

Nota Fiscal de Recebimento: 4660 Data entrada: 05/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25968 Data saída: 12/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/11/2019 Peso: 102,50

Op do Cliente: **7771-3**

Descrição das peças: 7771 PF DELTA PT 60X35 WN5452 ARRUELADO ZINI

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 146130

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 335 - 352 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.