

Data: 28/07/20

Hora:08:31

Usuário:Cleunice

#### CERTIFICADO Nº: 25929

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55445 Data entrada: 24/07/2020

Nota Fiscal de Retorno: **28802** Data saída: **27/07/2020** 

Data de Realização do Ensaio: 27/07/2020 Peso: 106,00

Op do Cliente: **OP: 77376 OS: 23372** 

Descrição das peças: 19047 RB SO DE 10,2 X 14,7 C/FURO -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1010

Tratamento Térmico: RECOZIMENTO + RECOZIMENTO +

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 68 - 85 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 162491

Execução no Processo: RECOZIMENTO + RECOZIMENTO +

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 75 - 81 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 13

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 28/07/20

Hora:08:31

Usuário:Cleunice

#### CERTIFICADO Nº: 25930

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55445 Data entrada: 24/07/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28802 Data saída: 27/07/2020

Data de Realização do Ensaio: 27/07/2020 Peso: 190,00

Op do Cliente: **OP: 77276 OS: 23372** 

Descrição das peças: 19264 PF AB 8.8 SBE RI DP 4,2 X 18 HEX. INT. -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 162492

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 24 - 26 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 28/07/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:31

CERTIFICADO Nº: 25931

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55445 Data entrada: 24/07/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28802 Data saída: 27/07/2020

Data de Realização do Ensaio: 27/07/2020 Peso: 9,00

Op do Cliente: **OP: 77358 OS: 23372** 

Descrição das peças: 30644 PF SO 8.8 MA RP DE 10 X 25

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 162486

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 28/07/20

Hora:08:31

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 25932

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55445 Data entrada: 24/07/2020

Nota Fiscal de Retorno: **28802** Data saída: **27/07/2020** 

Data de Realização do Ensaio: 27/07/2020 Peso: 240,00

Op do Cliente: **OP: 77359 OS: 23372** 

Descrição das peças: 30644 PF SO 8.8 MA RP DE 10 X 25

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 162489

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 28/07/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:31

CERTIFICADO Nº: 25933

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55445 Data entrada: 24/07/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28802 Data saída: 27/07/2020

Data de Realização do Ensaio: 27/07/2020 Peso: 325,00

Op do Cliente: **OP: 77360 OS: 23372** 

Descrição das peças: 30644 PF SO 8.8 MA RP DE 10 X 25

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 162490

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 28/07/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:31

CERTIFICADO Nº: 25934

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55445 Data entrada: 24/07/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28802 Data saída: 27/07/2020

Data de Realização do Ensaio: 27/07/2020 Peso: 445,00

Op do Cliente: **OP: 77341 OS: 23372** 

Descrição das peças: 30412 PR CIL 8.8 1,25 RI ZBT 10 X 46,5 -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 162488

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 28/07/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:31

CERTIFICADO Nº: 25935

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55445 Data entrada: 24/07/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28802 Data saída: 27/07/2020

Data de Realização do Ensaio: 27/07/2020 Peso: 191,00

Op do Cliente: **OP: 77444 OS: 23372** 

Descrição das peças: 21956 PF SX 10.9 5,00 RI GPA 10 X 106,5 C / PONTA

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 162487

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 36 - 38 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 28/07/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:31

CERTIFICADO Nº: 25936

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55445 Data entrada: 24/07/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28802 Data saída: 27/07/2020

Data de Realização do Ensaio: 27/07/2020 Peso: 209,00

Op do Cliente: **OP: 77297 OS: 23372** 

Descrição das peças: 30270 EX SX GR5 NC RP ZA 1/2 X 61 -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 162484

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 28/07/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:31

CERTIFICADO Nº: 25937

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55445 Data entrada: 24/07/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28802 Data saída: 27/07/2020

Data de Realização do Ensaio: 27/07/2020 Peso: 180,00

Op do Cliente: **OP: 74800 OS: 23372** 

Descrição das peças: 30270 EX SX GR5 NC RP ZA 1/2 X 61 -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 162485

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**