

CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 19/05/20

Usuário:Cleunice

Hora:13:36

CERTIFICADO Nº: 22056

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54698 Data entrada: 15/05/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28058 Data saída: 18/05/2020

Data de Realização do Ensaio: 18/05/2020 Peso: 254,00

Op do Cliente: **OP:76712 OS:23146**

Descrição das peças: 21931 PI CIL 8.8 ZBT 9,52 X 72,2 C/CANAL

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 158179

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 19/05/20

Usuário:Cleunice

Hora:13:36

CERTIFICADO Nº: 22057

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54697 Data entrada: 15/05/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28058 Data saída: 18/05/2020

Data de Realização do Ensaio: 18/05/2020 Peso: 243,00

Op do Cliente: **OP:76711 OS:23144**

Descrição das peças: 21931 PI CIL 8.8 ZBT 9,52 X 72,2 C/CANAL

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 158180

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.