

Data: 13/08/20 Hora:07:47

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 26721

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55647 Data entrada: 07/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29000 Data saída: 11/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 10/08/2020 Peso: 291,00

Op do Cliente: OP: 77949 OS: 23441

Descrição das peças: 21731 PI ESF PO 19,05 X 72 C/QD -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 27 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 163663

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 19

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 13/08/20 Hora:07:47

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 26723

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55647 Data entrada: 07/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29000 Data saída: 11/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 10/08/2020 Peso: 295,00

Op do Cliente: OP: 77872 OS: 23441

Descrição das peças: 30316 PF AB SBE RI MGP 5,18 X 13,5 HEX INT -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 163664

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 32 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 13/08/20 Hora:07:47

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 26724

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55647 Data entrada: 07/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29000 Data saída: 11/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 10/08/2020 Peso: 120,00

Op do Cliente: **OP: 77506 OS: 23441**

Descrição das peças: 30593 PF SF 8.8 MA RI ZBT 8 X 20 AUTO-TRAV

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 163662

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 13/08/20 Hora:07:47

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 26725

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55647 Data entrada: 07/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29000 Data saída: 11/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 10/08/2020 Peso: 112,00

Op do Cliente: OP: 77847 OS: 23411

Descrição das peças: 21774 PF CIL 8.8 1,25 RP ZBT 10 X 30 C/ REC -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 163661

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 13/08/20 Hora:07:47

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 26726

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55647 Data entrada: 07/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29000 Data saída: 11/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 10/08/2020 Peso: 269,00

Op do Cliente: OP: 77823 OS: 23441

Descrição das peças: 30412 PR CIL 8.8 1,25 RI ZBT 10 X 46,5 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 163660

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 13/08/20 Hora:07:47

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 26727

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55647 Data entrada: 07/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29000 Data saída: 11/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 10/08/2020 Peso: 278,00

Op do Cliente: **OP: 77419 OS: 23441**

Descrição das peças: 19228 PF CIL 8.8 NF RI ZV 7/16 X 25,80 ALLEN -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 163658

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 13/08/20 Hora:07:47

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 26728

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55647 Data entrada: 07/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29000 Data saída: 11/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 10/08/2020 Peso: 213,00

Op do Cliente: **OP: 77857 OS: 23441**

Descrição das peças: 21442 PF SX 8.8 MA RPS ZATD 8 X 30 PHS C/ ARRUELAS -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 163659

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 13/08/20 Hora:07:47

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 26729

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55647 Data entrada: 07/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29000 Data saída: 11/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 10/08/2020 Peso: 153,00

Op do Cliente: OP: 73418 OS: 23411

Descrição das peças: 30252 EX ESP 8.8 PO 15,7 X 136,15 C/ CANAL

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 163666

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 13/08/20 Hora:07:47

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 26735

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55647 Data entrada: 07/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29000 Data saída: 11/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 11/08/2020 Peso: 243,00

Op do Cliente: **OP; 77947 OS: 23441**

Descrição das peças: 21730 PI ESF PO 19,05 X 66 C/QD

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 27 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 163651

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 19

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 13/08/20

Hora:07:47

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 26736

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55647 Data entrada: 07/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29000 Data saída: 11/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 11/08/2020 Peso: 268,00

Op do Cliente: **OP: 77948 OS: 23441**

Descrição das peças: 21730 PI ESF PO 19,05 X 66 C/QD

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 27 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 163652

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 19

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 13/08/20 Hora:07:47

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 26737

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55647 Data entrada: 07/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29000 Data saída: 11/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 11/08/2020 Peso: 503,00

Op do Cliente: OP: 77950 OS: 23441

Descrição das peças: 21731 PI ESF PO 19,05 X 72 C/QD -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 27 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 163657

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 19

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO