

Data: 15/10/19

Hora:09:19

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 9782

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51747 Data entrada: 10/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25579 Data saída: 14/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 14/10/2019 Peso: 234,00

Op do Cliente: OP:71740/0 OS:22301

Descrição das peças: 18066 PF CIL 10.9 MA RP DC 8 X 22 C/ REC -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 144140

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 37 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 9

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 15/10/19 Hora:09:19

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 9783

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51747 Data entrada: 10/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25579 Data saída: 14/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 14/10/2019 Peso: 68,00

Op do Cliente: OP:72012/0 OS:22301

Descrição das peças: 21885 BR 8.8 MA RI ZBT 10 X 65 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 144143

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 15/10/19

Hora:09:19

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 9784

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51747 Data entrada: 10/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25579 Data saída: 14/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 14/10/2019 Peso: 343,00

Op do Cliente: OP:72115/0 OS:22301

Descrição das peças: 30519 PF RODA 8.8 1,25 RI GPA 12 X 22

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 144147

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 15/10/19

Hora:09:19

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 9785

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51747 Data entrada: 10/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25579 Data saída: 14/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 14/10/2019 Peso: 343,00

Op do Cliente: OP:72119/0 OS:22301

Descrição das peças: 30519 PF RODA 8.8 1,25 RI GPA 12 X 22

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 144149

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 15/10/19

Hora:09:19

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 9786

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51747 Data entrada: 10/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25579 Data saída: 14/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 14/10/2019 Peso: 370,00

Op do Cliente: OP:72116/0 OS:22301

Descrição das peças: 30519 PF RODA 8.8 1,25 RI GPA 12 X 22

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 144150

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 15/10/19

Hora:09:19

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 9787

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51747 Data entrada: 10/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25579 Data saída: 14/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 14/10/2019 Peso: 351,00

Op do Cliente: OP:72117/0 OS:22301

Descrição das peças: 30519 PF RODA 8.8 1,25 RI GPA 12 X 22

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 144148

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 15/10/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:19

CERTIFICADO Nº: 9788

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51747 Data entrada: 10/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25579 Data saída: 14/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 14/10/2019 Peso: 370,00

Op do Cliente: OP:72118/0 OS:22301

Descrição das peças: 30519 PF RODA 8.8 1,25 RI GPA 12 X 22

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 144151

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 15/10/19 Hora:09:19

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 9789

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51747 Data entrada: 10/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25579 Data saída: 14/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 14/10/2019 Peso: 286,00

Op do Cliente: OP:71739/0 OS:22301

Descrição das peças: 18066 PF CIL 10.9 MA RP DC 8 X 22 C/ REC -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 144144

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 36 - 38 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 9

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 15/10/19 Hora:09:19

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 9790

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51703 Data entrada: 08/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25579 Data saída: 14/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 14/10/2019 Peso: 144,00

Op do Cliente: **OP:71868/0 OS:22292**

Descrição das peças: 21562 PF SF 9.8 SBE RI ZNBT 6,18 X 25 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 28 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 143932

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 15/10/19 Hora:09:19

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 9791

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51747 Data entrada: 10/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25579 Data saída: 14/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 14/10/2019 Peso: 98,00

Op do Cliente: OP:71866/0 OS:22301

Descrição das peças: 21562 PF SF 9.8 SBE RI ZNBT 6,18 X 25 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 28 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 144141

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 15/10/19 Hora:09:19

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 9792

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51747 Data entrada: 10/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25579 Data saída: 14/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 14/10/2019 Peso: 435,00

Op do Cliente: OP:71495

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 144145

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 15/10/19 Hora:09:19

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 9793

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51747 Data entrada: 10/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25579 Data saída: 14/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 14/10/2019 Peso: 387,00

Op do Cliente: OP:71394/0 OS:22301

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 144146

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 15/10/19

Hora:09:19

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 9794

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51747 Data entrada: 10/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25579 Data saída: 14/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 14/10/2019 Peso: 351,00

Op do Cliente: OP:71393/0 OS:22301

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 144142

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO