

# **CONTROLE DE QUALIDADE**

Data: 14/07/20

Hora:08:22

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 24704

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55257 Data entrada: 10/07/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28599 Data saída: 14/07/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/07/2020 Peso: 194,00

Op do Cliente: **OP:76914/0 OS:23310** 

Descrição das peças: 30619 PF CIL MA RPS ZBT 8 X 16 ALLEN -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 161291

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



# **CONTROLE DE QUALIDADE**

Data: 14/07/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:22

CERTIFICADO Nº: 24705

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55257 Data entrada: 10/07/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28599 Data saída: 14/07/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/07/2020 Peso: 164,00

Op do Cliente: **OP:77273/0 OS:23310** 

Descrição das peças: 30619 PF CIL MA RPS ZBT 8 X 16 ALLEN -

### **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 161290

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.