

Data: 12/11/19 Hora:09:21

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 11688

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 52213 Data entrada: 08/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25972 Data saída: 12/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/11/2019 Peso: 114,00

Op do Cliente: **OP:71866/0 OS:22423**

Descrição das peças: 21562 PF SF 9.8 SBE RI ZNBT 6,18 X 25 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 28 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 146538

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 12/11/19 Hora:09:21

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 11689

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 52213 Data entrada: 08/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25972 Data saída: 12/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/11/2019 Peso: 289,00

Op do Cliente: **OP:71870/0 OS:22423**

Descrição das peças: 21562 PF SF 9.8 SBE RI ZNBT 6,18 X 25 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 28 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 146537

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 12/11/19 Hora:09:21

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 11690

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 52213 Data entrada: 08/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25972 Data saída: 12/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/11/2019 Peso: 84,00

Op do Cliente: OP:70923/0 OS:22423

Descrição das peças: 21562 PF SF 9.8 SBE RI ZNBT 6,18 X 25 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 28 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 146539

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 12/11/19

Hora:09:21

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 11691

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 52213 Data entrada: 08/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25972 Data saída: 12/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/11/2019 Peso: 214,00

Op do Cliente: **OP:72402/0 OS:22423**

Descrição das peças: 21647 PF SX 8.8 NF RI ZA 7/16 X 25,05

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 146544

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 12/11/19 Hora:09:21

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 11692

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 52213 Data entrada: 08/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25972 Data saída: 12/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/11/2019 Peso: 59,00

Op do Cliente: **OP:72461/0 OS:22423**

Descrição das peças: 30463 BR 8.8MA RI PO 10 X 35

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 146536

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/11/19 Hora:09:21

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 11693

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 52098 Data entrada: 01/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25972 Data saída: 12/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/11/2019 Peso: 12,00

Op do Cliente: **OP:72291/0 OS:22395**

Descrição das peças: 30471 PF SF MA RI PO 10 X 20 AUTO-TRAV.TRIL.

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Min 450 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 290 - 370 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,280 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 145865

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 454 - 461 HV

Dureza do Núcleo: 350 - 353 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,120 - 0,130mm

Micrografia: N/A

Número da Receita: 2

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

Não Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa. O item foi aprovado pelo cliente conforme registro RNC 1887.