

CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 07/02/20

Hora:08:44

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 16380

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 459571 Data entrada: 04/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26877 Data saída: 07/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 07/02/2020 Peso: 2.205,00

Op do Cliente: 2286649

Descrição das peças: FMPL411270 FIO MAQUINA SAE PL.41 - 12,70MM - LAMINADO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: PL 41

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 86 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 89,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 90,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 151822

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 79 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 25,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 23

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 07/02/20

Hora:08:44

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 16381

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 459571 Data entrada: 04/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26877 Data saída: 07/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 07/02/2020 Peso: 2.207,00

Op do Cliente: 2286651

Descrição das peças: FMPL411270 FIO MAQUINA SAE PL.41 - 12,70MM - LAMINADO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: PL 41

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 86 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 89,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 90,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 151821

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 79 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 20,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 23

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.