

Data: 29/07/19

Usuário:Cleunice

Hora:16:11

CERTIFICADO Nº: 3393

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50546 Data entrada: 29/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24501 Data saída: 29/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 29/07/2019 Peso: 429,00

Op do Cliente: **OP: 70425/0 OS: 21954**

Descrição das peças: 21469 PR 8.8 MA RP ZBT 12 X 45 R.A=15,5 B=22,5

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 137566

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 29/07/19

Usuário:Cleunice

Hora:16:11

CERTIFICADO Nº: 3394

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50546 Data entrada: 26/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24501 Data saída: 29/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 29/07/2019 Peso: 49,00

Op do Cliente: **OP: 70325-0 OS:21954**

Descrição das peças: 21736 RB CIL ZAT 6,2 X 9,5 C/ FURO -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1010

Tratamento Térmico: RECOZIMENTO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 40 - 60 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 137465

Execução no Processo: RECOZIMENTO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 55 - 56 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 11

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 29/07/19

Usuário:Cleunice

Hora:16:11

CERTIFICADO Nº: 3395

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50574 Data entrada: 26/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24501 Data saída: 29/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 29/07/2019 Peso: 436,00

Op do Cliente: OP: 70785/0 OS: 21962

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 137548

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 29/07/19

Hora:16:11

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 3396

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50574 Data entrada: 26/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24501 Data saída: 29/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 29/07/2019 Peso: 456,00

Op do Cliente: **OP:70784/4 OS: 21962**

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 137549

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 29/07/19

Usuário:Cleunice

Hora:16:11

CERTIFICADO Nº: 3397

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50574 Data entrada: 26/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24501 Data saída: 29/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 29/07/2019 Peso: 141,00

Op do Cliente: OP: 70789/0 OS: 21962

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 137550

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 29/07/19

Hora:16:11

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 3398

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50574 Data entrada: 26/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24501 Data saída: 29/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 29/07/2019 Peso: 87,00

Op do Cliente: OP: 70457/0 OS: 21962

Descrição das peças: 30125 PF ESP 8.8 MA RI ZA 12 X 110 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 137552

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 31 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 29/07/19

Hora:16:11

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 3399

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50546 Data entrada: 26/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24501 Data saída: 29/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 29/07/2019 Peso: 286,00

Op do Cliente: OP:70703-0 OS:21954

Descrição das peças: 30415 PF QD 8.8 MA RI GPA 8 X 19,5 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 137464

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 29/07/19

Usuário:Cleunice

/07/19 Hora:16:11

CERTIFICADO Nº: 3400

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50546 Data entrada: 26/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24501 Data saída: 29/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 29/07/2019 Peso: 257,00

Op do Cliente: op:70395-0 os:21954

Descrição das peças: 21957 EX CIL 8.8 ZAT 16 X 41,3 C/ R.INT -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 137461

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 29/07/19

Usuário:Cleunice

Hora:16:11

CERTIFICADO Nº: 3401

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50546 Data entrada: 26/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24501 Data saída: 29/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 29/07/2019 Peso: 270,00

Op do Cliente: op:70392-0 os:21954

Descrição das peças: 21957 EX CIL 8.8 ZAT 16 X 41,3 C/ R.INT -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 137460

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 29/07/19

Usuário:Cleunice

Hora:16:11

CERTIFICADO Nº: 3402

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50546 Data entrada: 26/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24501 Data saída: 29/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 29/07/2019 Peso: 276,00

Op do Cliente: op: 70394 os:21954

Descrição das peças: 21957 EX CIL 8.8 ZAT 16 X 41,3 C/ R.INT -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 137459

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 29/07/19

Hora:16:11

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 3403

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50546 Data entrada: 26/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24501 Data saída: 29/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 29/07/2019 Peso: 45,00

Op do Cliente: OP:70411-0 OS:21954

Descrição das peças: 30339 PF ESP MA RI GPA 6 X 18,65 C/ CANAL C/ PONTA C/ TRAVA -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 28 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 137466

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 31 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 10

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 29/07/19

Usuário:Cleunice

Hora:16:11

CERTIFICADO Nº: 3404

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50546 Data entrada: 26/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24501 Data saída: 29/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 29/07/2019 Peso: 49,00

Op do Cliente: **OP:70411-0 OS:21954**

Descrição das peças: 30339 PF ESP MA RI GPA 6 X 18,65 C/ CANAL C/ PONTA C/ TRAVA -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 28 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 137463

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 10

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 29/07/19

Usuário:Cleunice

Hora:16:11

CERTIFICADO Nº: 3405

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50574 Data entrada: 26/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24501 Data saída: 29/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 29/07/2019 Peso: 155,00

Op do Cliente: OP: 70682/0 OS: 21962

Descrição das peças: 18045 PF CIL 8.8 MA RP ZAT 8 X 26 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 137547

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO