

Data: 14/06/19

Hora:16:49

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 227

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 426208 Data entrada: 04/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23907 Data saída: 07/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/06/2019 Peso: 2.245,00

Op do Cliente: 2272474

Descrição das peças: FM10152064 FIO MAQUINA SAE 1015 - 20,64MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1015

Tratamento Térmico: Esferoidização 1006 - 1018

Dureza Solicitada: 80 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 220,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 85,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 133850

Execução no Processo: Esferoidização 1006 - 1018

Dureza Obtida: 56 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 95,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 22

CONCLUSÃO



Data: 14/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:16:49

CERTIFICADO Nº: 228

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 426208 Data entrada: 04/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23907 Data saída: 07/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/06/2019 Peso: 1.982,00

Op do Cliente: 2263134

Descrição das peças: FM10B221590FIO MAQUINA SAE 10B22 - 15,90MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 180,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 133848

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 75 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 85,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO



Data: 14/06/19 Hora:16:49

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 229

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 426208 Data entrada: 04/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23907 Data saída: 07/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/06/2019 Peso: 2.129,00

Op do Cliente: 2255414

Descrição das peças: FM10B221200FIO MAQUINA SAE 10B22 - 12,00MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 140,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 133858

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 72 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 35,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO



Data: 14/06/19

Hora:16:49

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 232

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 426208 Data entrada: 04/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23907 Data saída: 07/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/06/2019 Peso: 1.967,00

Op do Cliente: 2272390

Descrição das peças: FM10B220900FIO MAQUINA SAE 10B22 - 09,00MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 140,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 133855

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 74 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO



Data: 14/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:16:49

CERTIFICADO Nº: 233

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 426208 Data entrada: 04/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23907 Data saída: 07/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/06/2019 Peso: 2.021,00

Op do Cliente: 2264106

Descrição das peças: FM10152064 FIO MAQUINA SAE 1015 - 20,64MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1015

Tratamento Térmico: Esferoidização 1006 - 1018

Dureza Solicitada: 80 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 220,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 85,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 133852

Execução no Processo: Esferoidização 1006 - 1018

Dureza Obtida: 56 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 120,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 95,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 22

CONCLUSÃO