

	G60-V
%C	0.40-0.42
%Si	0.20 min.
%Mn	0.75 min.
%V	0.021 min.
%S	0.045 max.
%P	0.045 max.