



# DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş. DIŞ PIYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

Sipariş Tar	15/11/2014	Sipariş No	4931	Revizyon No	1								
Mamul	DEFORMED STEEL BARS AND HOT ROLLED WIRE RODS												
Lot No	Mamul Tipi	Mamul Standart	Mamul Kalite	Çap	ND	Boy (M)	Miktar (Ton)	Çubuk Sayısı	Birim Ağırlık (KG)	Paket Ağırlığı (KG)	Hadde Tol Min	Hadde Tol Max	Rotor Tipi
1	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11	N	12	1547				-4	-4	-
1	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11.5	N	12	274				-4	-4	-
1	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13	N	12	1547				-4	-4	-
1	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13.5	N	12	252				-4	-4	-
2	Kangal Doğrultma	ASTM A 510M	SAE 1006	5.3	D	12	1000				-4	-4	-
3	Kangal Doğrultma	ASTM A 510M	SAE 1006	5.3	D	12	1000				-4	-4	-
Toplam Miktar (MT)		5620											
Top. Miktar Tol % ( - / + )		10/0											
Çap. Miktar Tol % ( - / + )		10/0											
Boy Tol ( - / + MM )		12M(-100 / + 100 MM)											
Ebat Tol ( - / + MM)													
Termin Baş-Bit		20141115 - 20141115											
Faturalama		Gerçek											
Paketleme		FOR DEBARS:IN BUNDLES OF MAX 2010KG (BAĞ AĞIRLIĞI 2000 KG A EN YAKIN AĞIRLIKTAKI OLACAKTIR) AĞIRLIKLARIN 2000 KG MI GEÇMEMESİNE DİKKAT EDİLMELİDİR FOR WIRE RODS:IN COILS OF MAX 2500 KG											
Etiket		FOR DEBARS:EACH BUNDLE TO HAVE ONE TAG,INDICATING:"HEAT NO,LENGHT,WEIGHT OF BUNDLE,QUALITY AND ORIGIN"  FOR WIRE RODS:EACH COIL TO HAVE ONE TAG SHOWING "HEAT NO,DIAMETER,WEIGHT OF COIL,QUALITY AND ORIGIN"  *ETİKETTE DİLER AMBLEMİ OLMAYACAKTIR *5,3MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR											
Gözetim		SGS											



# DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş. DIŞ PIYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

## FOR DEBARS:

-YIELD STRENGTH: MIN 460 N/MM2

-TENSILE STRENGTH: MIN 620 N/MM2

-DEFORMATION REQUIREMENTS: - LONGITUDINAL RIBS:MUST APPEARS ON THE BARS

-TRANVERSE RIBS:(5%MIN,10%MAX)OF NOMINAL DIAMETER

-OVALITY:THE DIFFERENCE BETWEEN TWO PERPENDICULAR DIAMETERS MEASURED ON THE SAME SECTION SHOULD NOT EXCEED 10.0% OF NOMINAL DIAMETER EXCEPT RIBS

-CHEMICAL COMPOSITION:

P=0.05(MAX)

S=0.05(MAX)

CU+NI+CR=0.75 (MAX)

-NOMINAL AĞIRLIĞIN - TARAFINDA ÇALIŞILACAKTIR

-AĞIRLIK TOLERANSI % -4 / -6 ARASINDA OLACAKTIR

-GEMİYE VERİLEN NUMUNELERDE 11MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE 13.75MM OLMAYACAK (EĞER SİPARİŞTE 12MM VE 14MM VARSA)

-GEMİYE YAPILAN YÜKLEMELERDE 11MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE/VEYA 13.75MM EBATLARI VARSA, DİĞER EBATLARIN ALTINDA OLACAK ŞEKİLDE YÜKLENECEKTİR

8MM İÇİN MAX 2000 KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 446 PCS

10MM İÇİN MAX 2000 KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 286 PCS

12MM İÇİN MAX 2000 KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 199 PCS

14MM İÇİN MAX 2000 KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 146 PCS

11MM İÇİN MAX 2000 KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 235 PCS

13MM İÇİN MAX 2000 KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 168 PCS

11.5MM İÇİN MAX 2000 KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 215-217 PCS

13.5MM İÇİN MAX 2000 KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 156-157 PCS

15.5MM İÇİN MAX 2000 KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 119 PCS

16MM İÇİN MAX 2000 KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 112 PCS

## FOR WIRE RODS:

KANGAL ÜRETİMİNDE BAĞ UZUNLUĞU MÜMKÜN OLDUĞUNCA KISA OLACAKTIR

LOT2/3 5.3MM (5MM YE GÖRE ÜRETİLECEK)

Özel Şartlar

Ülke

Libya

Ekli Dosya

Boşaltma Limanı

ALKHOMS SEA PORT,LİBYA

Boyama ( Lot / Ebat )

BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR