

DİLER DEMİR ÇELİK AŞ. ÇELİKHANE SİPARİŞ DETAY RAPORU

| | | | |
|-------------|------------|-------------|---------------------|
| SİP NO: | KTK180606 | REVIZYON: | 0 |
| SİP TARİHİ: | 09/06/2018 | ULKE/FİRMA: | TEL ÇUBUK HADDEHANE |

ÜRETİM BİLGİLERİ

| LOT | EBAT | BOY | KALİTE | MIKTAR (TON) | TERMIN | ÜRETİM TARİHİ | BOYAMA |
|-----|---------|-----|--------|--------------|-------------------------|---------------|----------------|
| 0 | 150x150 | 12 | SG3 T | 360 | 09/06/2018 - 20/06/2018 | 11/06/2018 | SARI MOR BEYAZ |
| | | | TOPLAM | 360 | | | |

AÇIKLAMA

- ***
%Si HEDEF: 0,84-0,90
%N HEDEF MAX: 80 ppm
AYRICA;
%O: 100 PPM MAX
%Zr: 0.02 MAX
%As: 0.02 MAX
%Ti+Zr: 0.15 MAX

- V18150 LOT1 SİPARİŞLERİN ÜRETİMİNDE KULLANILACAKTIR.

- DÖKÜM DÖKÜM KARIŞTIRILMADAN SEVK EDİLMELİDİR.

- KÜTÜK ÜZERİNE YAZILAN DÖKÜM NUMARALARI; DAHA BELİRGİN, OKUNAKLI VE DIŞ STOK SAHA KOŞULLARINA DAYANIKLI SİLİNMEYECEK ŞEKİLDE YAZILMALI.

MÜŞTERİ İSTEĞİ ANALİZ

| ELEMENT | LOT0 - SG3 T |
|---------|---------------|
| | MIN / MAX |
| C | 0.06 / 0.08 |
| Si | 0.84 / 0.95 |
| S | 0.010 / 0.020 |
| P | - / 0.020 |
| Mn | 1.60 / 1.64 |
| Ni | - / 0.10 |
| Cr | - / 0.10 |
| Mo | - / 0.06 |
| V | - / 0.02 |
| Cu | - / 0.10 |
| Ti | 0.012 / 0.014 |
| Sn | - / 0.010 |
| Al | - / 0.010 |
| Pb | - / 0.01 |
| B ppm | - / 10 |
| Ca | - / 0.0005 |
| N ppm | - / 100 |