

DİLER DEMİR ÇELİK AŞ. ÇELİKHANE SİPARİŞ DETAY RAPORU

| | | | |
|-------------|------------|-------------|---------------------|
| SİP NO: | KTk180803 | REVİZYON: | 1 |
| SİP TARİHİ: | 15/08/2018 | ULKE/FİRMA: | TEL ÇUBUK HADDEHANE |

ÜRETİM BİLGİLERİ

| LOT | EBAT | BOY | KALİTE | MIKTAR (TON) | TERMIN | URETİM TARİHİ | BOYAMA |
|-----|---------|-----|-------------|--------------|-------------------------|---------------|--------------------------------|
| 0 | 150x150 | 12 | 30MNB4 MOD1 | 1200 | 03/08/2018 - 27/08/2018 | 15/09/2018 | MAVİ ÇİZGİ ÜZERİNE BEYAZ NOKTA |
| | | | TOPLAM | 1200 | | | |

AÇIKLAMA

GELECEK HIRVATİSTAN -V18212 -18193 SİPARİŞLERİN ÜRETİMİNDE KULLANILACAKTIR.

DÖKÜM DÖKÜM KARIŞTIRILMADAN SEVK EDİLMELİDİR.

***EN AZ 2 DÖKÜM ÜN %C DEĞERİ KESİNLİKLE 0.30-0.32 ARASINDA OLMALIDIR.

***HEDEF DEĞERLER;
C: 0.30-0.31 %
Cu: 0.20 % MAX
Cr: 0.20 %
H: 2 MAX

KÜTÜK ÜZERİNE YAZILAN DÖKÜM NUMARALARI OKUNAKLI VE DIŞ HAVA ŞARTLARINDA SİLİNMEYECEK ŞEKİLDE YAZILMALI.

MÜŞTERİ İSTEĞİ ANALİZ

| ELEMENT | LOTO - 30MNB4 MOD1 |
|---------|--------------------|
| | MIN / MAX |
| C | 0.28 / 0.32 |
| Si | 0.15 / 0.20 |
| S | - / 0.025 |
| P | - / 0.025 |
| Mn | 0.90 / 0.95 |
| Ni | - / 0.10 |
| Cr | 0.15 / 0.25 |
| Mo | - / 0.05 |
| Cu | - / 0.25 |
| Ti | 0.030 / 0.050 |
| Sn | - / 0.020 |
| Al | 0.025 / 0.050 |
| B ppm | 20 / 50 |
| N ppm | - / 80 |