

TARİH: 07/02/2018

GR A600C DENEME DÖKÜMÜ
ANALİZ ARALIKLARI

	1	HEDEF
C	0,21-0,23	0,22
Si	0,20-0,22	
S	0,025 max.	
P	0,025 max.	0,015 max.
Mn	1,05-1,10	1,07
Ni	0,30 max	
Cr	0,30 max.	
Nb	0,045-0,050	
V	0,015-0,020	
Cu	0,40 max	
B	0,0005 max.	
Ceq	0,45-0,60	
N	0,008 max	
O	0,0050 max	
TOTAL Al-SDM	0,015-0,020	
TOTAL Al-PO	0,020-0,025	
TOTAL Ca-SDM	0,0018 max	