



# DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş. DIŞ PIYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

Sipariş Tar	24/02/2015	Sipariş No	2015-5030	Revizyon No	4								
Mamul	DEFORMED STEEL BARS AND HOT ROLLED WIRE RODS												
Lot No	Mamul Tipi	Mamul Standart	Mamul Kalite	Çap	ND	Boy (M)	Miktar (Ton)	Çubuk Sayısı	Birim Ağırlık (KG)	Paket Ağırlığı (KG)	Hadde Tol Min	Hadde Tol Max	Rotor Tipi
1A	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11.5	N	12	270				-6	-4	-
1A	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	12	N	12	180				-6	-4	-
1A	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13.5	N	12	360				-6	-4	-
1A	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	14	N	12	180				-6	-4	-
1A	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	8	N	12	360				-6	-4	-
1B	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006	5.3	D		440						-
1B	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1008	6	D		2677						-
2	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11.5	N	12	50				-6	-4	-
2	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13.5	N	12	47				-6	-4	-
3	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11	N	12	1700				-6	-4	-
3	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13	N	12	1100				-6	-4	-
4	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11.5	N	12	500				-6	-4	-
4	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13.5	N	12	500				-6	-4	-
Toplam Miktar (MT)	8364												
Top. Miktar Tol % ( Min	-10/ +10												
Çap. Miktar Tol % ( Min	-10/ +10												
Boy Tol ( - / + MM )	12M(-100 / + 100 MM)												
Ebat Tol ( - / + MM)													
Termin Baş-Bit	20150225 - 20150225												
Faturalama	Gerçek												
Paketleme	FOR DEBARS: IN BUNDLES OF MAX 2010 KG.(2000KG A EN YAKIN AGIRLIKTA OLACAKTIR) AĞIRLIKLARININ 2000KG I GEÇMEMESİNE DİKKAT EDİLMELİDİR. FOR WIRE ROD:IN COILS OF ABOUT 1,75 MT												
Etiket	FOR DEBARS: EACH BUNDLE TO HAVE ONE TAG, INDICATING:" HEAT NO., LENGTH, WEIGHT OF BUNDLE, QUALITY AND ORIGIN" FOR WIRE ROD: EACH COIL TO HAVE ONE TAG SHOWING DIAMETER / QUALITY / HEAT NO. / WEIGHT OF COIL AND ORIGIN." *ETIKETTE DILER AMBLEMİ OLMAYACAKTIR. *5.3MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR.												
Gözetim	SGS												



# DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş. DIŞ PIYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

	<p>*YIELD STRENGTH: MIN.460 N/MM2</p> <p>*TENSILE STRENGTH: MIN.620 N/MM2</p> <p>*DEFORMATION REQUIREMENTS:</p> <p>- LONGITUDINAL RIBS: MUST APPEARS ON THE BARS</p> <p>-TRANSVERSE RIBS:(5%MIN,10%MAX) OF NOMINAL DIAMETER.</p> <p>*OVALITY: THE DIFFERENCE BETWEEN TWO PERPENDICULAR DIAMETERS MEASURED ON THE SAME SECTION SHOULD NOT EXCEED 10.0% OF NOMINAL DIAMETER EXCEPT RIBS</p> <p>*CHEMICAL COMPOSITION:</p> <p>P= 0.05 (MAX)</p> <p>S=0.05(MAX)</p> <p>CU+NI+CR=0.75(MAX)</p> <p>*NOMINAL AĞIRLIĞIN EKSI TARAFINDA CALISILACAKTIR.</p> <p>*AĞIRLIK TOLERANSI % -4/-6 ARASINDA OLACAKTIR.</p> <p>*ETIKETTE DILER AMBLEMİ OLMAYACAKTIR.</p> <p>**GEMİYE VERİLEN NUMUNELERDE 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE 13.75MM OLMAYACAK (EĞER SİPARİŞTE 12MM VE 14MM VARSA)</p> <p>**GEMİYE YAPILAN YUKLEMELERDE EĞER 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE/VEYA 13.75MM EBATLARI VARSA, DİĞER EBATLARIN ALTINDA OLACAK ŞEKİLDE YÜKLENECEKTİR</p> <p>8MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 446 PCS</p> <p>10MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 286 PCS</p> <p>11MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 235 PCS</p> <p>11.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 215-217 PCS</p> <p>12MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 199 PCS</p> <p>13MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 168 PCS</p> <p>13.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 156-157 PCS</p> <p>14MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 146 PCS</p> <p>16MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 112 PCS</p> <p>*13MM ÜRETİMLERİNDE ÇUBUKLARDA MARKALAMA OLMAYACAKTIR.</p> <p>***KANGAL ÜRETİMİNDE BAĞ UZUNLUĞU MÜMKÜN OLDUGUNCA KISA OLACAKTIR.</p> <p>*** 5.3MM KANGAL(5.00MM YE GÖRE ÜRETİLECEK)</p>
Özel Şartlar	
Ülke	Libya
Ekli Dosya	
Boşaltma Limanı	ALKHOMS SEA PORT, LIBYA
Boyama ( Lot / Ebat )	BUTUN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR

Form No:

05.10.1 -

2 / R - 3