

	S220-Mn
%C	0.18-0.22
%Si	0.20 min.
%Mn	1.00 min.
%S	0.045 max.
%P	0.045 max.

Tam kapalı üretim yapılacaktır.