

	BS4449
%C	0.20-0,22
%Si	0,20 min.
%Mn	0,75 min.
%S	0.020 max.
%P	0.020 max.

Not: Dökümlere CaSi enjeksiyonu yapılacak,potaya SDM’de tüp takılacaktır.