

	<b>S220</b>
%C	0.18-0.22
%Si	0.20 min.
%Mn	0.80 min.
%S	0.020 max.
%P	0.025 max.