



Acompanhamento de Projetos

ESTUDO DO HJ EMULSÃO BASE - ESTUFA - REGISTRO 1

Semanas	Concentração	Fermentação	Fungos / Bacterias	Cor	Observações	Classificação
1° 04/08/2016 a 07/08/2016	20%	Não ocorreu	Não ocorreu	De acordo		Não se aplica
	30%	Não ocorreu	Não ocorreu	De acordo		
	40%	Não ocorreu	Não ocorreu	De acordo		
	50%	Não ocorreu	Não ocorreu	De acordo		
2° 08/08/2016 a 14/08/2016	20%	Não ocorreu	Não ocorreu	De acordo	Foi observado que dentro do recipiente houve condensação do vapor de água, e a água escorreu pelas laterais do recipiente e infiltrou-se nas bordas do produto, tornando-as amolecidas, enquanto o centro da base permaneceu com aspecto normal, para corrigir este problema a base foi homogeneizada e envolta em filme plástico e novamente foi colocada em teste na estufa	Não se aplica
	30%	Não ocorreu	Não ocorreu	De acordo	Foi observado que dentro do recipiente houve condensação do vapor de água, e a água escorreu pelas laterais do recipiente e infiltrou-se nas bordas do produto, tornando-as amolecidas, enquanto o centro da base permaneceu com aspecto normal, para corrigir este problema a base foi homogeneizada e envolta em filme plástico e novamente foi colocada em teste na estufa	Não se aplica
	40%	Não ocorreu	Não ocorreu	De acordo	Foi observado que dentro do recipiente houve condensação do vapor de água, e a água escorreu pelas laterais do recipiente e infiltrou-se nas bordas do produto, tornando-as amolecidas, enquanto o centro da base permaneceu com aspecto normal, para corrigir este problema a base foi homogeneizada e envolta em filme plástico e novamente foi colocada em teste na estufa	Não se aplica
	50%	Não ocorreu	Não ocorreu	De acordo	Foi observado que dentro do recipiente houve condensação do vapor de água, e a água escorreu pelas laterais do recipiente e infiltrou-se nas bordas do produto, tornando-as amolecidas, enquanto o centro da base permaneceu com aspecto normal, para corrigir este problema a base foi homogeneizada e envolta em filme plástico e novamente foi colocada em teste na estufa	Não se aplica
3° 15/08/2016 a 21/08/2016	20%	Não ocorreu	Não ocorreu	De acordo		Não se aplica
	30%	Não ocorreu	Não ocorreu	De acordo		Não se aplica
	40%	Não ocorreu	Não ocorreu	De acordo		Não se aplica

	50%	Não ocorreu	Não ocorreu	De acordo		Não se aplica
4° 22/08/2016 a 28/08/2016	20%	Não ocorreu	Não ocorreu	De acordo	Foi observado que houve um ressecamento no produto, a base tornou quebradiça e esfarelada foi adicionado mais 5 mL de água e o mesmo foi envolto em um filme plástico e este foi lacrado	Não se aplica
	30%	Não ocorreu	Não ocorreu	De acordo	Foi observado que houve um ressecamento no produto, a base tornou quebradiça e esfarelada foi adicionado mais 5 mL de água e o mesmo foi envolto em um filme plástico e este foi lacrado	Não se aplica
	40%	Não ocorreu	Não ocorreu	De acordo	Foi observado que houve um ressecamento no produto, a base tornou quebradiça e esfarelada foi adicionado mais 5 mL de água e o mesmo foi envolto em um filme plástico e este foi lacrado	Não se aplica
	50%	Não ocorreu	Não ocorreu	De acordo	Foi observado que houve um ressecamento no produto, a base tornou quebradiça e esfarelada foi adicionado mais 5 mL de água e o mesmo foi envolto em um filme plástico e este foi lacrado	Não se aplica
5° 29/08/2016 a 04/09/2016	20%	Não ocorreu	Não ocorreu	De acordo		Não se aplica
	30%	Não ocorreu	Não ocorreu	De acordo		Não se aplica
	40%	Não ocorreu	Não ocorreu	De acordo		Não se aplica
	50%	Não ocorreu	Não ocorreu	De acordo		Não se aplica
6° 05/09/2016 a 11/09/2016	20%	Não ocorreu	Não ocorreu	De acordo		Não se aplica
	30%	Não ocorreu	Não ocorreu	De acordo		Não se aplica
	40%	Não ocorreu	Não ocorreu	De acordo		Não se aplica
	50%	Não ocorreu	Não ocorreu	De acordo		Não se aplica
7° 12/09/2016 a 18/09/2016	20%	Não ocorreu	Não ocorreu	De acordo	O aspecto do produto ficou conforme o esperado, com textura macia e maleável.	8
	30%	Não ocorreu	Não ocorreu	De acordo	O produto ficou ressecado, com textura dura e pouco maleável.	5
	40%	Não ocorreu	Não ocorreu	De acordo	O produto ficou ressecado, com textura dura e pouco maleável.	5
	50%	Não ocorreu	Não ocorreu	De acordo	O produto ficou ressecado, com textura dura e pouco maleável.	7

Classificação	
0 a 4	Ruim
5 a 7	Razoável
8 a 9	Bom
10	Ótimo