

### **DESCRIPCIÓN**

Este tipo de ladrillos se emplean en la construcción de techos aligerados con viguetas pretensadas como complemento de la bovedilla 15. Están fabricados con arcilla libre de impurezas y agua, empleando procesos con altos estándares de calidad.

#### **BENEFICIOS**

- ▲ Producto ecológico
- ▲ No presenta salitre (eflorescencia)
- ▲ Regulación térmica (frío y calor)
- ▲ Aislamiento acústico
- ▲ Alta resistencia al fuego
- ▲ Buen acabado y color uniforme

## **APLICACIONES**

- ▲ Losas aligeradas de cualquier nivel
- ▲ Losas aligeradas de espesor h=20 cm
- ▲ Losas aligeradas de luces hasta 5 m

# **DISTRIBUCIÓN**

- ▲ Granel
- ▲ Parihuela o pallet

## **PROPIEDADES FÍSICAS**

Peso	4.3 kg (min)		4.6 kg (max)			
Dimensiones	Largo (cm) 12.5	Ancho > (cm) 42.5		Ancho < 39	(cm)	Alto (cm) 15
Variación dimensional	± 5%		± 5%	± 5%	ó	± 5%
Absorción de agua	< 22%					
Alabeo	< 5 mm					
Octogonal (escuadra 90°)	< 5 mm					
Densidad aparente	1.9 g/cm³ (min)		2.1 g/cm³ (min)			
Eflorescencia (salitre)	No presenta					
Eficacia del producto	90%(*)					

(\*) % mínimo de ladrillos conformes (sin defectos) del lote ofrecido.

• Normas de referencia: NTP 331.017 / RNE E.070 (requisito), NTP 399.613 (ensayo).

## **ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN**

- El almacenamiento depende del lugar y la zona a trabajar.
- Los ladrillos deben apilarse sobre superficies limpias, planas y horizontales.
- Se recomienda emplear materiales que separen el contacto del producto con el suelo, como madera o plástico para evitar la contaminación y la presencia de eflorescencia.
- · Los ladrillos deben manipularse usando equipos de protección personal (EPP), como cascos, protectores para ojos, guantes, botas.
- Se puede manipular los ladrillos de forma manual (boleado), trasladarlo con buguis, winches, grúas, etc.

### RECOMENDACIONES Y OTROS ASPECTOS IMPORTANTES

- La presencia del salitre (eflorescencia) en el muro, podría deberse al uso de materiales no adecuados (agua, arena, cemento); por lo que se recomienda el uso de materiales certificados.
- Los puntos de luz no deben colocarse en las viguetas.
- La malla de temperatura debe ser colocada en sentido perpendicular a las viguetas, apoyados sobre dados de concreto de 2 cm de espesor (encima de los ladrillos de techo) el fierro de temperatura tiene como función evitar el agrietamiento de la losa.
- El color de nuestros ladrillos es uniforme; sin embargo, puede tener una ligera variación en algunas unidades, lo que no implica degradación de sus propiedades físicas o mecánicas.
- Nuestro sistema de horneado automatizado usa gas natural como fuente de energía.
- · Los ladrillos de arcilla destinados para uso en albañilería estructural y no estructural (no decorativo) cuya apariencia externa presenta rajaduras menores o grietas superficiales inherentes al método usual de fabricación y/o astillamientos resultantes de los métodos habituales de manipulación en el envío y despacho, no serán considerados causa de rechazo. Los lotes de productos ofrecidos poseen más del 90% de eficacia.
- La información técnica es resultado de datos promedios, pudiendo variar según el lote de producción. Los diferentes modelos de ladrillos tienen una absorción de 18% y no presentan eflorescencia. Todos nuestros productos cumplen con la Norma Técnica Peruana (NTP) y gracias a ello obtenemos un ladrillo de alta calidad y más resistente. GC-D-001 / Versión 02 / 20-02-2024 · Rev: SVEN · Aprob: GGA.













