СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ FORTEX

Технический паспорт

Описание продукта

Технология	*Ручного нанесения*
Тип продукта	*Сухие смеси на основе гипсового вяжущего*
Область применения	*Для строительных работ*

Сухая строительная смесь на основе гипсового вяжущего для обработки стен и потолков в сухих помещениях, порошкообразная, состоящая из гипса с добавлением в качестве на полнителя мука мраморная, Лимонная кислота, Веролан, Ретордан и т.д.Сухие смеси строительные поставляются в бумажных мешках по 30 кг.

Предварительные условия

Прежде чем приступить к использованию продукта, необходимо внимательно прочитать соответствующую «Паспорта безопасности» материала Сухие смеси строительные, чтобы получить информацию о мерах предосторожности при работе с данным продуктом. Кроме того, необходимо всегда соблюдать меры предосторожности при работе с химическими продуктами, не входящими в перечень продуктов, подлежащих обязательной предупреждающей маркировке. Просьба также соблюдать местные правила и нормы техники безопасности.

Контроль

Сухие смеси строительные разработаны для применения в растворном виде, при температуре окружающей среды или помещении от +5С до +30С. Расход воды на 1 кг смеси 0,52–0,54 л. Рекомендованная толщина слоя от 5–70мм.

Перед использованием ознакомьтесь с информацией о продукте, приведенной на тарной этикетке.

Хранение

*Температура хранения от +5*С до +30*С и при относительной влажностью до 60%.*

Классификация

За подробностями о возможных опасностях, правилах и нормах транспортировки продукта, а также правилах техники безопасности при работе с ним просьба обращаться к его Паспорта Безопасности