



# Техноэласт ТЕРМО П ЭПП 4,0

Произведено согласно: СТО 72746455-3.1.15-2015



#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Регион: Россия

Техноэласт ТЕРМО - это материал рулонный кровельный и гидроизоляционный битумосодержащий.

Техноэласт ТЕРМО получают путем двустороннего нанесения на стекловолокнистую (стеклохолст, стеклоткань) или полиэфирную основу битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, АПП (атактический полипропилен) полимерного модификатора и минерального наполнителя, с последующим нанесением на обе стороны полотна защитных слоев. В качестве защитных слоев используют крупнозернистую посыпку и полимерную пленку.

Техноэласт ТЕРМО П - кровельный и гидроизоляционный материал с полимерной пленкой с обеих сторон полотна; применяется в качестве промежуточного и нижнего слоя в многослойном кровельном ковре, а также для устройства гидроизоляции строительных конструкций.



Предназначен для устройства кровли в жарких регионах и на конструкциях с большими уклонами, а также для гидроизоляции зданий и сооружений. Материал укладывается методом наплавления.

#### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая прочность:
- высокая теплостойкость:
- гарантия на водонепроницаемость.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

| Наименование показателя  | Ед. изм. | Критерий | Значение               | Метод испытания                        |
|--|----------|----------|------------------------|--|
| Macca  | KΓ/M²    | ±5%      | 4.0                    | ΓΟCT EN 1849-1-2011                    |
| Максимальная сила растяжения вдоль                                     | Н        | ±200     | 700                    | ГОСТ 31899-1-2011 (EN<br>12311-1:1999) |
| Максимальная сила растяжения<br>поперек                                | Н        | ±200     | 550                    | ΓΟCT 31899-1-2011 (EN<br>12311-1:1999) |
| Масса вяжущего с наплавляемой<br>стороны                               | кг/м²    | не менее | 2                      | ΓΟCT 2678-94                           |
| Водопоглощение в течение 24 ч, по<br>массе                             | %        | не более | 1                      | ГОСТ 2678-94                           |
| Водонепроницаемость при давлении<br>не менее 0,2 МПа в течение 2 часов | -        | -        | выдерживает            | ГОСТ 2678-94                           |
| Температура гибкости на брусе R=15<br>мм                               | °C       | не выше  | -15                    | ΓΟCT 2678-94                           |
| Температура гибкости на брусе R=25 мм                                  | °C       | не выше  | -15                    | ΓΟCT 2678-94                           |
| Водонепроницаемость при давлении<br>10 кПа в течении 24 ч              | -        | -        | выдерживает            | ГОСТ EN 1928-2011<br>(метод A)         |
| Теплостойкость   | °C       | не менее | 130                    | ΓΟCT EN 1110-2011                      |
| Тип защитного покрытия сверху  | -        | -        | Пленка без<br>логотипа | -                                      |
| Тип защитного покрытия снизу   | -        | -        | Пленка с<br>логотипом  | -                                      |

Масса: допускаются отклонения по массе на единицу площади более +5% но не более +10%.

Максимальная сила растяжения: допускаются отклонения по максимальной силе растяжения, вдоль/поперек, более +200 Н.

## ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний     |
|-------------------------|----------|----------|----------|---------------------|
| Длина                   | М        | ±1%      | 10       | ΓΟCT EN 1848-1-2011 |
| Ширина                  | М        | ±3%      | 1        | ΓΟCT EN 1848-1-2011 |

Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров







#### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- ТЕХНОЭЛАСТ. Руководство по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов
- Руководство по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов 12.04.2023

Может использоваться во всех климатических районах по СП 131.13330.2020.

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Рулоны материалов должны храниться в вертикальном положении в один ряд по высоте и рассортированными по маркам в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Допускается хранение материалов на открытых площадках в термоусадочных пакетах из полиэтиленовой пленки, обеспечивающих сохранность свойств материалов при хранении и защиту от атмосферных воздействий, в том числе воздействия солнечной радиации

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения продукции в рулонах составляет 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения и транспортировки.

По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и, в случае соответствия заявленным характеристикам, срок хранения может быть продлен.

#### КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 6807 10 000 1 ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.99.12.110 KCP: 23.99.12.110.59.1.12.01-0092-000

ФССЦ: 12.1.02.03-0179

## КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

541307 - Техноэласт Термо ЭПП 4,0

## СЕРВИСЫ:

























консультация

Гарантии Проектирование

Обучение

Комплексная доставка

Подбор подрядчика

Сопровождение Поддержка при