INCOLAB SERVICES RUSSIA S.C.
COMMODITY SAMPLERS AND ANALYTICAL CHEMISTS

HEAD OFFICE AND LABORATORY:
25/2, litera A, ul. Novostroek
198152 St. Petersburg
Russia

Telephone: (812) 3206033
(812) 6034068
(812) 6034196
(812) 4071392
E-mail: inco@incolab.ru

Сертификат Анализа

Всем заинтересованным лицам

Мы исследовали пробу(ы) и получили следующие результаты:

Дата	:	**18 марта 2025**
Наш номер	:	**2503099RUS Ro**
Материал	:	**УГОЛЬ АС (6-13) ММ НАВАЛОМ**
Из	:	
Лот	:	**1**
Вес	:	**1'224.570 мт**
Порт	:	**РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОССИЯ**
Дата пробоотбора	:	**17 - 18 марта 2025**

Мы, нижеподписавшиеся ООО «Инколаб Сервисез Раша», подтверждаем свое присутствие при погрузке и пробоотборе угля, который был погружен на борт т/х «FORTUNA» 17 - 18 марта 2025 в порту Ростова-на-Дону, Россия.

ПРОБООТБОР

Пробоотбор угля осуществлялся в течение всего процесса погрузки согласно Стандарту ISO 18283.

АНАЛИЗЫ

ОБЩАЯ ВЛАГА	:	**4.8**	**%**	**ISO 589**
ЗОЛЬНОСТЬ НА СУХОЕ СОСТОЯНИЕ	:	**9.1**	**%**	**ISO 1171**
ЗОЛЬНОСТЬ НА РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ	:	**8.7**	**%**	
ВЫХОД ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ НА СУХОЕ БЕЗЗОЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ	:	**2.9**	**%**	**ISO 562**
ВЫХОД ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ НА СУХОЕ СОСТОЯНИЕ	:	**2.6**	**%**	
ВЫХОД ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ НА РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ	:	**2.5**	**%**	
ВЫСШАЯ И НИЗШАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ				**ISO 1928**
ВЫСШАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ НА СУХОЕ СОСТОЯНИЕ	:	**7510**	**ккал/кг**	
ВЫСШАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ НА РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ	:	**7150**	**ккал/кг**	
НИЗШАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ НА СУХОЕ СОСТОЯНИЕ	:	**7431**	**ккал/кг**	
НИЗШАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ НА РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ	:	**7048**	**ккал/кг**	
СЕРА ОБЩАЯ НА СУХОЕ СОСТОЯНИЕ	:	**0.89**	**%**	**ISO 19579**
СЕРА ОБЩАЯ НА РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ	:	**0.85**	**%**	
СВЯЗАННЫЙ УГЛЕРОД НА СУХОЕ СОСТОЯНИЕ	:	**88.3**	**%**	**ISO 17246**
СВЯЗАННЫЙ УГЛЕРОД НА РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ	:	**84.0**	**%**	
ВОДОРОД ОБЩИЙ НА СУХОЕ СОСТОЯНИЕ	:	**1.60**	**%**	**ISO 29541**
ВОДОРОД ОБЩИЙ НА РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ	:	**1.52**	**%**	

СИТОВЫЙ АНАЛИЗ

	+	**13**	**мм**	**:**	**6.3**	**%**
13	**-**	**6**	**мм**	**:**	**78.2**	**%**
	-	**6**	**мм**	**:**	**15.5**	**%**
					100.0	**%**

Ситовый анализ был проведен на ситах с квадратной ячейкой в соответствии со стандартом ISO 1953.

От имени и по поручению
ООО «Инколаб Сервисез Раша»

INCOLAB SERVICES RUSSIA
RUSSIA