INCOLAB SERVICES RUSSIA S.C.
COMMODITY SAMPLERS AND ANALYTICAL CHEMISTS

HEAD OFFICE AND LABORATORY:
25/2, litera A, ul. Novostroek
198152 St. Petersburg
Russia

Telephone: (812) 3206033
(812) 6034068
(812) 6034196
(812) 4071392
E-mail: inco@incolab.ru

TO WHOM IT MAY CONCERN
Всем заинтересованным лицам

Certificate of Assay / Сертификат испытаний

We have examined the sample(s) of and report the following to be the result:
Мы исследовали пробу(ы) и получили следующие результаты:

Date / Дата	:	02 October 2025 /02 октября 2025
Our ref. / Наш номер	:	2510034RUS Ro
Material (as declared)/ Материал (как заявлено)	:	ANTHRACITE AKO / АНТРАЦИТ АКО
Ex	:	14 railway cars / 14 вагонов
		56074545 65311532 53467809 61185906 52812369 63694939 55067433 56189822 52308491 56131337 63539472 53472585 65290900 55699219
Lot / Лот	:	AVERAGE / ОБЩИЙ
Weight (as declared)/ Вес (как заявлено)	:	974.500 mt / 974.500 мт
Sampling date / Дата пробоотбора	:	01 October 2025 / 01 октября 2025

SAMPLING / ПРОБООТБОР

Sampling of anthracite was carried out during in accordance with I.S.O. Standards 18283/
Пробоотбор антрацита осуществлялся согласно Стандарту ISO 18283.

ANALYSIS/АНАЛИЗЫ

TOTAL MOISTURE Общая влага	:	3.8	%	ISO 589
ASH IN DRY Зольность на сухое состояние	:	7.1	%	ISO 1171
ASH AS RECEIVED Зольность на рабочее состояние	:	6.8	%	
VOLATILE MATTER IN DRY Выход летучих веществ на сухое состояние	:	3.3	%	ISO 562
VOLATILE MATTER AS RECEIVED Выход летучих веществ на рабочее состояние	:	3.2	%	
SULPHUR IN DRY Сера общая на сухое состояние	:	1.16	%	ISO 19579
SULPHUR AS RECEIVED Сера общая на рабочее состояние	:	1.12	%	
FIXED CARBON IN DRY Нелетучий (связанный) углерод на сухое состояние	:	89.6	%	ISO 17246
FIXED CARBON AS RECEIVED Нелетучий (связанный) углерод на рабочее состояние	:	86.2	%	

SIZING TEST/СИТОВЫЙ АНАЛИЗ

	+	100	mm	:	2.0 %
100	-	80	mm	:	6.8 %
80	-	25	mm	:	87.7 %
	-	25	mm	:	3.5 %
					100.0 %

Sizing test revealed stones – 0.8 % in the mass of anthracite.
При ситовом анализе было обнаружено 0.8 % породы в антраците.
Sizing test was carried out using square mesh sieves in accordance with ISO 1953. /
Ситовый анализ был проведен на ситах с квадратной ячейкой в соответствии с ISO 1953.

For and on behalf of
Incolab Services R.S.C./
От имени и по поручению,
ООО «Инколаб Сервисез Раша»