INCOLAB SERVICES RUSSIA S.C.

COMMODITY SAMPLERS AND ANALYTICAL CHEMISTS

HEAD OFFICE AND LABORATORY:
25/2, litera A, ul. Novostroek
198152 St. Petersburg
Russia

Telephone: (812) 3206033
(812) 6034068
(812) 6034196
(812) 4071392
E-mail: inco@incolab.ru

TO WHOM IT MAY CONCERN
Всем заинтересованным лицам

Certificate of Assay / Сертификат испытаний

We have examined the sample(s) of and report the following to be the result:
Мы исследовали пробу(ы) и получили следующие результаты:

Date / Дата	:	08 December 2023/08 декабря 2023
Our ref. / Наш номер	:	2312174RUS Ro
Material (as declared)/ Материал (как заявлено)	:	COAL GRADE T (0-100 MM)/ УГОЛЬ МАРКИ Т (0-100 ММ)
Ex / Из	:	15 railway cars / 15 вагонов
		55665467 63382246 63513154 52710413 60340874 60316239 61350658 63981526 61210001 60624509 55300305 55539902 60158755 60072410 64485923
Lot / Лот	:	AVERAGE
Weight (as declared)/ Вес (как заявлено)	:	1'050.300 mt / 1'050.300 мт
Sampling date / Дата пробоотбора	:	05-06 December 2023 / 05-06 декабря 2023

ANALYSIS/АНАЛИЗЫ

TOTAL MOISTURE Общая влага	:	8.3	%	ISO 589
ASH IN DRY Зольность на сухое состояние	:	13.7	%	ISO 1171
ASH AS RECEIVED Зольность на рабочее состояние	:	12.6	%	
VOLATILE MATTER IN DRY Выход летучих веществ на сухое состояние	:	6.2	%	ISO 562
VOLATILE MATTER AS RECEIVED Выход летучих веществ на рабочее состояние	:	5.7	%	
GROSS AND NET CALORIFIC VALUE Высшая и низшая теплота сгорания				ISO 1928
GROSS CALORIFIC VALUE IN DRY Высшая теплота сгорания на сухое состояние	:	7384	kcal/kg	
GROSS CALORIFIC VALUE AS RECEIVED Высшая теплота сгорания на рабочее состояние	:	6771	kcal/kg	
NET CALORIFIC VALUE IN DRY Низшая теплота сгорания на сухое состояние	:	7232	kcal/kg	
NET CALORIFIC VALUE AS RECEIVED Низшая теплота сгорания на рабочее состояние	:	6586	kcal/kg	
SULPHUR IN DRY Сера общая на сухое состояние	:	1.11	%	ISO 19579
SULPHUR AS RECEIVED Сера общая на рабочее состояние	:	1.02	%	
FIXED CARBON IN DRY НЕЛЕТУЧИЙ (СВЯЗАННЫЙ) УГЛЕРОД на сухое состояние	:	80.1	%	ISO 17246
FIXED CARBON AS RECEIVED НЕЛЕТУЧИЙ (СВЯЗАННЫЙ) УГЛЕРОД на рабочее состояние	:	73.4	%	

SIZING TEST/СИТОВЫЙ АНАЛИЗ

	+	100	mm	:	0.0 %
100	-	50	mm	:	0.0 %
50	-	6	mm	:	24.2 %
6	-	1	mm	:	55.6 %
	-	1	mm	:	20.2 %
					100.0 %

Sizing test revealed stones – 1.0 % in the mass of coal. /
При ситовом анализе было обнаружено 1.0 % породы в угле.
Sizing test was carried out using square mesh sieves in accordance with ISO 1953. /
Ситовый анализ был проведен на ситах с квадратной ячейкой в соответствии со стандартом ИСО 1953.

For and on behalf of
Incolab Services R.S.C./
От имени и по поручению
ООО «Инколаб Сервисез Раша»

INCOLAB SERVICES RUSSIA