

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW222

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW222

第1页共3页

中心细亏(No.): 201404AW222	96290	第1页共3页		
样品名称	金属面硬质聚氨酯夹芯板	检验类别	委托检验 600		
委托单位	廊坊中捷新型建筑板材有限公司	商标	中集13-52-53-53-53		
生产单位	廊坊中捷新型建筑板材有限公司	等级	Bigger		
生产日期		样品编号	超超超		
来样日期	2014年04月21日	规格型号	1000 mm×5000 mm×100mm		
样品数量	1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997	样品状态	板状, 外观完好		
检验依据	GB/T 23932-2009《建筑用金属面: GB 8624-2012《建筑材料及制品点		理問題		
检验项目	1. 芯密度 2. 导热系数 3. 燃烧	性能 4. 粘丝	告性能 5. 抗弯承载力		
检验结论	*经检验,送检样品的芯密度、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 23932-2009 中硬质聚氨酯泡沫塑料 (II类)的技术指标要求;粘结性能、抗弯承载力的检验结果符合标准 GB/T 23932-2009 中硬质聚氨酯夹芯板的技术指标要求;燃烧性能的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B ₁ (C)级难燃材料(制品)的技术指标要求。*				
24420	(检验测试章)等				
备注: (此经	处空台)2007年2007年2007年	研究	美国教育工程		

批准、加加工事核、79分

编制:





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告


TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW222

第2页共3页

and a	100	-		第 2 处 共 5 火			
序号		检验项目		标准要求		检验结果	单项 结论
1	32	芯密度, kg/m³ 导热系数(初期导热系数 28d), W/(m·K)		硬质聚氨	≥38	62 42 0 5	合格
2	导热			酯泡沫塑料(Ⅱ类)	≤ 0.024	0.023(平均温 度: 23.00℃)	合格
196474443	燃烧能(Bi 级)	烧 C	燃烧增长速率指数, (W/s)	€250		122	合格
			火焰横向蔓延未到 达试样长翼边缘, m	<试样边缘		< 试样边缘	合格
		级	600s 的总放热量, MJ	\$4\$ 15 45 5		8,4	合格
		级)	60s 内焰尖高度, mm	€150		86	合格
			60s 内燃烧滴落物引 燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象		无引燃滤纸 现象	合格
	TES.	氧指数值,%		230 027		1230 PE	合格

(样品照片)



备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW222

第3页共3页

- 1	A CONTRACT OF					
序号	检验项目		标准要求 (硬质聚氨酯夹芯板)	检验结果	单项 结论	
至6275255	粘结 性能	粘结强度, MPa	≥0.10	0.12	合格	
		剥离性能	粘结在金属面材上的芯材 应均匀分布,并且每个剥 离面的粘结面积应不小于 85%。	符合要求 (粘结在金属面材 上的芯材分布均匀、 并且每个剥离面的 粘结面积大于85%)	符合	
5	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	(載力/(kN/m²) (屋面板)	夹芯板为屋面板时, 夹芯板挽度为 $L_0/200$ (L_0 为 3500 mm) 时, 均布荷載	0.8	合格	

(以下空白)

备注: Lo: 支座间的距离 3500mm; Lo/200 (屋面板) =17.5mm。