



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW111

CONCRETE

样品名称: 天然石粉涂料

Sample Name

委托单位: 北京鼎誉科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW111

第 1 页 共 2 页

样品名称	天然石粉涂料	检验类别	委托检验
委托单位	北京鼎誉科技有限公司	商 标	—
生产单位	北京鼎誉科技有限公司	等 级	A 级
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 04 月 02 日	规格型号	干粉型
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》 GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》		
检验项目	1. 燃烧性能等级 2. 放射性(放射性比活度) 3. 耐洗刷性		
检验结论	<p>* 经检验, 送检样品的燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 A (A₁) 级不燃材料(制品)的技术指标要求; 放射性(放射性比活度)的检验结果符合标准 GB 6566-2010 中 A 类装饰装修材料的技术指标要求, 产销与使用范围不受限制; 依据标准 GB/T 9756-2009 规定的试验方法进行检验, 耐洗刷性的检验结果见第 2 页。</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 05 月 07 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW111

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	燃烧性能等级 [A (A ₁) 级]	炉内温升/°C	≤30	3	合格
		质量损失率/%	≤50	12	合格
		持续燃烧时间/s	0	0	合格
		总热值/(MJ/kg)	≤2.0	0.8	合格
2	放射性 (放射性比活度) (A 类)	内照射指数 (I _{Ra}) ≤1.0	0.2	合格	
		外照射指数 (I _γ) ≤1.3	0.3	合格	
3	耐洗刷性		—	5000 次不露底	—

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉: 水=2:1;

(2) 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024