

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201311BC160

样品名称:	外墙柔性腻子	外墙柔性腻子				
Sample Name	非性的和的性性的					
受检单位: Client	北京市金世纪涂料有限公司					
检验类别:	抽样检验					
Test Type						

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201311BC160

第1页共2页

1 0 -10 3 (1	10.j. <u>201311BC100</u>		SANCAN MARK IN TOTAL TOTAL TOTAL		
产品名称	外培柔性腻子	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京市金世纪涂料有限公司	生产日期	2013年10月26日		
生产单位	北京市金世纪涂料有限公司	规格型号	P型		
抽样地点	公司仓库	商标	唐龙		
抽样人	张嫚 陈嘉宇	等 级			
抽样日期	2013年11月27日	抽样数量	5kg		
样品状态	无结块粉状	抽样基数	4t		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》				
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 干燥时间 4. 初期干燥抗裂性 5. 打磨性 6. 吸水量 7. 耐碱性 8. 耐水性 9. 粘结强度 10. 腻子膜柔韧性 11. 动态抗开裂性				
检验结论	*经检验,抽检样品的容器中裂性、打磨性、吸水量、耐碱性动态抗开裂性的检验结果符合标指标要求。*	生、耐水性、粘约 示准 JG/T 157-200	吉强度、腻子膜柔韧性、 09 中普通型 (P) 的技术 : 2014 年 01 月 21 日		
		10 PW TOO	(检验测试章)		

备注: (此处空白)

批准: 第 核: 34 編制:

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 1/00024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201311BC160

第2页 共2页

序号	检验	项目	标准要求 普通型(P)	检验结果	单项结论
1	容器中状态		无结块,均匀	无结块,均匀	符合
2	施工性		刮涂无障碍	刮涂无障碍	符合
3	干燥时间 (表干) /h		< 5	0.5	合格
4	初期干燥抗裂性 (6h), 单道施工厚度≤1,5mm 的产品		1mm,无裂纹	1mm,无裂纹	符合
5	打磨性		手工可打磨	手工可打磨	符合
6	吸水量/ (g/10min)		≤2.0	1,3	合格
7	耐碱性 (48h)		无异常	无异常	符合
8	耐水性 (96h)		无异常	无异常	符合
9	粘结强度/ MPa	标准状态	≥0.60	0.78	合格
		冻融循环 (5次)	≥0.40	0.62	合格
10	腻子膜柔韧性		直径100mm, 无裂纹	直径 100mm, 无裂纹	符合
11	动态抗开裂性 (基层裂缝)/mm		> 0.04, < 0.08	0.07	合格

备注: 配比: 粉:水=1:0.36。

检验单位地址。北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024