

# 佥 引

报

告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201512AC182

样品名称: 岩棉板外墙外保温系统

Sample Name

受检单位: 河间市天龙耐火保温材料有限公司

Client

检验类别: 6017601760型式检验 6017601760

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201512AC182

第1页共3页

产品名称	岩棉板外墙外保温系统	检验类别	AUX LATER US			
	ははいったではないという	似地失力	型式检验。			
受检单位	河间市天龙耐火保温材料有限公司	生产日期	444444			
生产单位	河间市天龙耐火保温材料有限公司	规格型号	岩棉板 1000mm×600mm×80mm			
抽样地点	企业成品库房。	商。标				
抽样人	王明轩 一院嘉宇 225027	等级				
抽样日期	2015年12月25日	抽样数量	20m²			
样品状态	粉状+板状+针状+网状+液态	抽样基数	1200m <sup>2</sup>			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JGJ 144-2004《外墙外保温工程技术规程》 JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 北京市老旧小区综合改造外墙外保温施工技术导则(岩棉板做法)					
检验项目	1. 耐镁性 2. 抗风压值 3. 耐冻融 4. 抗冲击强度 5. 24h 吸水量 6. 热阻 7. 不透水性 8. 水蒸气湿流密度					
检验结论	*依据标准 JGJ 144-2004、JG 14 检样品的耐候性、耐冻融、抗冲击强 湿流密度的检验结果达到北京市老旧 则(岩棉板做法)中外墙外保温系统的 规定的试验方法进行检验,抗风压值 签发	度、24h 吸小区综合改成 技术指标要求 热阻的检验	水量、不透水性、水蒸气造外墙外保温施工技术导长;依据标准JGJ144-2004 验结果见第3页。*			
TAPAT	HI14972767264276	世工一理	(检验测试章)			

备注: (此处空白)

批

核: 王和

编制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201512AC182

第2页 共3页

#### 耐候性试样制备及试验步骤:

耐候性试样基层: 宽度 3.00m、高度 2.10m、面积为 6.3m2 的混凝土板。墙体上方有 一个宽 0.40m、高 0.60m 的窗口, 用于检验窗口部位性能。

保温层: 刮涂粘结砂浆 (粉:水-4:1), 粘结岩棉板。


塑料锚栓锚固。 锚固:

保护层: 刮涂抹面砂浆 (粉:水=4:1)+压入网格布+抹面砂浆。

饰面层: 刮涂耐水腻子一道 (粉: 水=1: 0.40), 刷涂外墙涂料。

试验进行80次热/雨周期[热/雨周期喷水量:1.31/(m².min)],5次热/冷周期。

耐候性试样:



备注:(此处空白)

## (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201512AC182

第3页共3页

序号	检验项目		标准要求 (外墙外保温系统)	检验结果	单项 结论
	耐候性(试 样经80次 热/雨循环 和5次热/ 冷循环后)	外观质量	无可渗水裂缝, 无粉 化、空鼓、起泡、剥 落现象	无渗水裂缝, 无粉 化、空鼓、起泡、剥 落现象	
		系統拉伸 粘结强 度,kPa	\$10.75°	10, 保温层破坏	2000年
27	抗风压值/kPa			6.7, 未破坏	路
認	<b>耐冻融</b> (30次)		保护层无空鼓、脱落, 无渗水裂缝	保护层无空鼓、脱 落,无渗水裂缝	符合
	抗冲击强度 /J	普通型	755 ¥3.05 F.E	3.0, 无断裂。	合格
超		加强型	253≥10.00€	10.0、无断裂	合格
155	24h 吸水量/ (g/m²)		€500	372	合格
6	热阻/[ (m²·K) /W]			75.70 CT FO	PER PER
路	不透水性		试样防护层内测 无水渗透	试样防护层内测 无水渗透	符合
8	水蒸气湿流密度 (包括 外饰面) /[g/(m²·h)]		1,70	11.78	合格

备注: (1) 耐候性、抗风压值、耐冻融、热阻试验依据标准 JGJ 144-2004 规定的试验 方法进行检验:

- (2) 抗冲击强度、24h 吸水量、不透水性、水蒸气湿流密度试验依据标准 JG 149-2003 规定的试验方法进行检验:
- (3) 水蒸气湿流密度;采用水法,试样厚度 4mm,温度 23°C,湿度50%;
- (4) 热阻试验保温材料: 岩棉板厚 80mm。