

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703AW463



样品名称:	2704年10时水腻子粉。1915年1			
Sample Name				
委托单位: Client	北京绿苑金博尔商贸有限公司			
检验类别:	2000年1000年100日 委托检验			
Test Type				

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业于混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

1500建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703AW463

第1页共2页

Table and an analysis of the state of			ツマフトムリ				
样品名称	村水腻子粉	检验类别	委托检验				
委托单位	北京绿苑金博尔商贸有限公司	商标	SEE SEE SEE				
生产单位	北京绿苑金博尔商贸有限公司	等级					
生产日期	2017年02月10日	样品编号					
来样日期	2017年03月23日	规格型号	于粉型				
样品数量	20kg	样品状态	***				
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》						
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 干燥时间(表干) 4. 初期干燥抗裂性(3h) 5. 打磨性 6. 耐水性 7. 粘结强度 8. 放射性(放射性比活度)						
检验结论	*经检验,送检样品的容器中期干燥抗裂性(3h)、打磨性、耐切G/T298-2010中耐水型(N)的技的检验结果符合标准 GB6566-201水,产销与使用范围不受限制。*	水性、粘结强度的检 术指标要求;放射性 0 中 A 类装饰装修为 日期: 2017 年 04	验结果符合标准 (放射性比活度) 材的技术指标要 化效率				

备注:(此处空白)

位於於別主田言

批准: 6


审核: 3

编制: 苏亮

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703AW463

第2页 共2页

-11	201705AW403				弗2贝共2页	
序号	检验	俭项目	标准要求		检验结果	单项 结论
	容器	中状态	館	无结块、均匀	无结块、均匀	符合
2	1993	经是	站	刮涂无障碍	刮涂无障碍	符合
3	干燥时间 (表干)/h	单道施工 厚度≪2mm	器	≤2	523.3	合格
4	初期千燥抗裂性 (3h) 打磨性		耐水型	无 裂纹	无裂纹	符合
5			(N)	手工可打磨	手工可打磨	符合
6	了一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		超	48h 无起泡、开 裂及明显掉粉	48h 无起泡、 开裂及掉粉	符合
	粘结强度, MPa	标准状态		>0.50	0.76	合格
		浸水后	紹	>0.30	0.58	合格
24.845	放射性 (放射性比活度)		A &	内照射指数 (I _{Ra}) ≤1.0	0.0	合格
				外照射指数 (I _Y) ≤1.3	126.13	合格

(以下空白)

电话: 010-51164723

邮编: 100024

备注: (1) 配比: 粉: 水=1.0: 0.40;

(2) pH 值=10.5。

说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com