



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402DW149

样品名称:	*接砂浆
Sample Name	
委托单位: Client	北京天通顺达建筑工程有限公司
检验类别: Test Type	委托检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

	中心编号	(No.):	201402DW149
--	------	--------	-------------

工,0.3# 2(1	No.): 201402DW149	第1	贝 共 2 贞
样品名称	粘接砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京天通順达建筑工程有限公司	商标	
生产单位	北京华正永泰科技发展有限公司	等级	能能
生产日期		样品编号	
来样日期	2014年02月28日	规格型号	是是
样品数量	15kg	样品状态	粉状
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙	外保温系统》	REPORT OF THE PROPERTY OF THE
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) 2 3. 可操作时间	. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板)
	经检验,送检样品所检项目的检验剂的技术指标要求。	脸结果符合标准JG	149-2003 中胶粘
检验结论			天混砂老
銀銀			₹04月09日 验测试章)
备注: (此处	変見としているようとなるようともこと	39272	验测试金沙

核: 14如

制:

准:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



批

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402DW149

第2页 共2页

		AND THE RESIDENCE OF THE STATE			和4次 六4火	
1	序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
		拉伸粘接强度 (与水泥砂浆)	原强度	≥0.60	0.78	合格
7	/MPa	耐水	≥0.40	0.50	合格	
1	2	拉伸粘接强度 2 (与膨胀聚苯 板)/MPa	原强度	≥0.10,破坏界面 在膨胀聚苯板上	0.11,破坏界面在 膨胀聚苯板上	合格
			耐水	≥0.10,破坏界面 在膨胀聚苯板上	0.10, 破坏界面在 膨胀聚苯板上	合格
	3	可操作时间/h		1.5~4.0	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉: 水=1: 0.25;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m³。

