



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405BW143G1

世刊为甘气

样品名称:	通用瓷砖胶	
Sample Name		
委托单位: Client	广州立可邦建材实业有限公司	
检验类别:	委托检验	
Test Type		

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心 2012003084M (2012)建材质胎以字(24年)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405BW143G1

第1页共2页

检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》				
样品数量	10kg	样品状态	无结块粉状		
来样日期	2014年05月16日	规格型号	444		
生产日期		样品编号 ——			
生产单位	广州立可邦建材实业有限公司	等级			
委托单位	广州立可邦建材实业有限公司	商标			
样品名称	通用瓷砖胶	检验类别	委托检验		

批准: (

Amst.

审核.

342

编制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405BW143G1

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (普通型胶粘剂 C1型)	检验结果	单项结论
	拉伸胶粘原强度/MPa	>0.5	1.3	合格
2	浸水后的 拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	0.6	合格
3	热老化后的 拉伸胶粘强度/MPa	>0.5	0.6	合格
4	冻融循环后的拉伸胶粘强 度/MPa	>0.5	0.6	合格
5	晾置时间,20min 拉伸胶粘 强度/MPa	≥ 0.5		合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.25。