



验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507CW159

样品名称

纯天然矿物涂料

Sample Name

委托单位!

深圳市永安正能生态科技有限公司

Client

检验类别

委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

201200308

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507CW159

第1页共2页

THE PARTY					
样品名称	纯天然矿物涂料	检验类别	委托检验		
委托单位	深圳市永安正能生态科技有限公司	商标	岩森态		
生产单位	深圳市永安正能生态科技有限公司	等级			
生产日期		样品编号			
来样日期	2015年07月28日	规格型号	認認認		
样品数量	10kg 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	样品状态			
检验依据	GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》				
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 低温稳定性 4. 干燥时间 5. 涂膜外观 6. 对比率 7. 耐碱性 8. 耐洗刷性				
检验结论	*经检验,送检样品所检项目的检验结果符合标准 GB/T 9756-2009 中内墙面漆 (一等品)的技术指标要求。* 签发日期: 2015 年 08 月 20 日				
备注:(此)		1973 A	<b>企验测试章</b> 列 。		
田江	THE TOTAL TOTAL	LOT LON	国		

批 准:

### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507CW159

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 内墙面漆 (一等品)	检验结果	单项结论
額	容器中状态	无硬块,搅拌后呈 均匀状态	无硬块, 搅拌后呈 均匀状态	
525		刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	持合。
	低温稳定性 (3次循环)	7不变质	不变质	符合
	于燥时间 (表干)/h		0.6	合格。
	涂膜外观			
	对比率(白色和浅色)	≥0.93	0.93	の参
	耐碱性 (24h)	<b>元异常</b>	<b>元</b> 异常	
8	耐洗刷性/次	>1000	1000	含格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.5。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024