



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201606BC162

样品名称: 抗碱封闭底漆
Sample Name

受检单位: 北京清添兴业建筑材料有限公司
Client

检验类别: 抽样检验
Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





150002283084国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201606BC162

第1页共2页

十一一一一一	No.): 201000BC102		73. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.		
产品名称	抗碱封闭底漆	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京清添兴业建筑材料有限公司	生产日期	2016年05月12日		
生产单位	北京清添兴业建筑材料有限公司	规格型号	記記記		
抽样地点	公司仓库	商标	添业。		
抽样人	孙士震 陈嘉宇	等级	超短色		
抽样日期	2016年06月21日	抽样数量	20kg		
样品状态	液态	抽样基数	50 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JG/T 210-2007《建筑内外墙用底漆》				
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 低温稳定性 4. 涂膜外观 5. 干燥时间 6. 耐水性 7. 耐碱性 8. 附着力 9. 透水性 10. 抗泛碱性 11. 抗盐析性				
检验结论	*经检验, 抽检样品的容器中状态、施工性、低温稳定性、涂膜外观干燥时间、耐水性、耐碱性、附着力、透水性、抗泛碱性、抗盐析性的检验结果符合标准 JG/T 210-2007 中外墙 I 型的技术指标要求 医水龙 签发日期: 2016 年 07 月 26 日 (检验测试章)				
备注:(此:	处空白)	THE C	位据位测中心等		

备注:(此处空白)

批准,是加工車

核: 7471

编制:





#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201606BC162

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 (外場 I 型)	检验结果	单项结论	
1	容器中状态	无硬块,搅拌后呈 均匀状态	无硬块,搅拌后呈 均匀状态	符合	
2	施工性	刷涂无障碍	刷涂无障碍	符合	
3	低温稳定性	不变质	不变质	符合	
4	涂膜外观	正常	正常	符合	
5	干燥时间 (表干) /h	<b>≤</b> 2	0.8	合格	
6	耐水性	96h 无异常	96h 无异常	符合	
7	耐碱性	48h 无异常	48h 无异常	符合	
8	附着力/级		经值是	合格	
9	透水性/mL	≤0.3	0.3	合格	
10	抗泛碱性	72h 无异常	72h 无异常	符合	
11	抗盐析性	144h 无异常	144h 无异常 符		

备注:(此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

### 说明

#### Notice

- 本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。
   This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
   This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
   This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
  - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结 果仅对来样负责。
  - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
  The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
   This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

#### 本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com