



验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW006

样品名称:	270000岩棉板200000000000000000000000000000000
Sample Name	
委托单位:	河北金旗耐火保温材料有限公司
Client	
检验类别:	少了一个大多数托检验。 1
Test Type	34245424542454245424

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





MA)(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW006 第1页共2页 样品名称 岩棉板 检验类别 委托检验 河北金旗耐火保温材料有限 委托单位 商 标 金旗 公司 河北金旗耐火保温材料有限 生产单位 等 纽 A级 生产日期 2016年01月24日 样品编号 来样日期 2016年02月25日 规格型号 1000mm×600mm×50mm 样品数量 1组 样品状态 板状, 外观完好 检验依据 GB/T 11835-2007《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》 检验项目 1. 密度 2. 导热系数 3. 燃烧性能 4. 憎水率 *经检验,送检样品的密度、导热系数、燃烧性能、憎水率的检验结 果符合标准 GB/T 11835-2007 中密度为 (101~160) kg/m³ 板的技术指 标要求。* 检验结论 签发日期: 2016年03月02日

备注: (此处空白)

准: 批

核:



制:

(检验测试章)

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW006

第2页共2页

BULL STORY				
序号	检验项目	标准要求 [密度为(101~ 160) kg/m³ 板]	检验结果	单项结论
路	密度, kg/m³	101~160	145	合格品
2	导热系数(平均温度 70 ₀ °C),W/(m·K)	€0,043	0.038(平均温度 70.00℃)	合格
3	燃烧性能	不燃材料	不燃材料 (A1级)	符合
4	憎水率,%	≥98.0	98.2	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)