

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201306AW014

样品名称:	聚合物抗裂砂浆 (抹面型)	j
Sample Name		
委托单位:	北京百旺鑫瑞建筑材料有限公司	
Client	委托检验	
检验类别: Test Type	安化位现 2000年10月1日 - 10月1日 - 10月	1

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M 2012)建材质监认字(24号) 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201306AW014

第1页共2页

FO	10.). <u>2013001111011</u>	A 1994 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
样品名称	聚合物抗裂砂浆(抹面型)	检验类别	委托检验			
委托单位	北京百旺鑫瑞建筑材料有限公司	商标	百旺			
生产单位	北京百旺鑫瑞建筑材料有限公司	等级				
生产日期	認為認識的	样品编号				
来样日期	2013年06月24日	规格型号	干粉型			
样品数量	10kg	样品状态	粉状,无结块			
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 2. 柔韧性 3. 可操作时间					
	经检验,送检样品所检项目检验结果符合标准 JG 149-2003 中抹面胶浆的技术指标要求。					
检验结论						
	签发日期: 2013 年 08 月 02 日 (检验测试章)					

备注: (此处空白)

准:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201306AW014

第2页共2页

序号	检验项		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
の名		原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) /MPa	耐水	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
は記		耐冻融	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	€3.0	3.0	合格
3	可操作时间/h		1.5 ~ 4.0	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024