

存档



2012003084M

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW114

QNTC

样品名称: 挤塑聚苯板

Sample Name

委托单位: 北京芳业达建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW114

第 1 页 共 2 页

样品名称	挤塑聚苯板	检验类别	委托检验
委托单位	北京芳业达建材有限公司	商 标	—
生产单位	北京芳业达建材有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 10 月 09 日	规格型号	X350
样品数量	10 块	样品状态	板状, 外观完好
检验依据	GB/T 10801.2-2002 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 (XPS)》 GB/T 10801.1-2002 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》		
检验项目	1. 压缩强度 2. 吸水率 3. 导热系数 4. 尺寸稳定性 5. 表观密度		
检验结论	*经检验, 送检样品的压缩强度、吸水率、导热系数、尺寸稳定性的检验结果符合标准 GB/T 10801.2-2002 中 X350 的技术指标要求; 依据标准 GB/T 10801.1-2002 规定的试验方法进行检验, 表观密度的检验结果见第 2 页。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2014 年 10 月 16 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW114

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (X350)	检验结果	单项 结论
1	压缩强度, kPa	≥ 350	366	合格
2	吸水率(浸水 96h), %	≤ 1.0	0.8	合格
3	导热系数, W/(m·K)	≤ 0.030	0.027(平均温度 25.00℃)	合格
4	尺寸稳定性, % (70℃±2℃下, 48h)	≤ 1.5	0.93	合格
5	表观密度, kg/m ³	—	41	—
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

