

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201608AC166

样品名称: 聚苯板
Sample Name

受检单位: 北京航宇保温建材有限公司
Client

检验类别: 抽样检验
Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201608AC166

1 0 -10 0	(110.). 201008AC100	THE THE	第1页 共3页			
产品名称	聚苯板	检验类别	抽样检验			
受检单位	北京航宇保温建材有限公司	生产日期	2016年03月			
生产单位	北京航宇保温建材有限公司	规格型号	生的是种意			
抽样地点	企业成品库房	商标				
抽样人	孙士震 谷冰莹	等级	B ₁ 级			
抽样日期	2016年08月25日	抽样数量	20块			
样品状态	板状	抽样基数	30m ³			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验项目	GB 8624-2012《建筑材料及制品 1. 燃烧性能等级					
检验结论	*经检验,抽检样品的》 GB 8624-2012 中平板状建筑材料要求。*	⊦B₁(C) 级难燃	材料 (制品) 的技术指标			
4774		E发日期: 201	6年00月05日			
	196219671967196		(检验测试章)			

批准:

制: 去恶

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201608AC166

第2页共3页

	ACTION TO THE PARTY OF THE PART			第2贝共3贝		
序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论	
	燃烧能级(B ₁ 级)	造级	燃烧增长速率指 数,(W/s)	≤250	210	合格
			火焰横向蔓延未到 达试样长翼边缘,m	<试样边缘	<试样边缘	符合
			600s 的总放热量, MJ	≤151	11.2	合格
			60s 内焰尖高度, mm	≤150	114	合格
	据		60s 内燃烧滴落物 引燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象	无引燃滤纸 现象	符合
	題		氧指数值,%	≥30	31.8	合格

(以下空白)

备注:燃烧性能等级试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作 为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告


TEST REPORT

中心编号(No.):	201608AC166	12961296	第3页	# 3 7
 口 々 功	TO PILADE TO	PLANE THE	THE P	777

(样品照片)

聚苯板





备注: (此处空白)

说明

Notice

- 本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。
 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.

本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.

本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com