

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC186

西川水江

| 样品名称:_          | 轻集料混凝土小型空心砌块                              |
|-----------------|---|
| Sample Name     |   |
| 受检单位:<br>Client | 大厂回族自治县国宏水泥制品有限公司                         |
| 检验类别:           | 型式检验                                      |
| Test Type       | 120 620 620 620 620 620 620 620 620 620 6 |

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Conter for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012003084M (2012)建材质监以字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC186

第1页共3页

| 轻集料混凝土小型空心砌块<br>大厂回族自治县国宏水泥制品<br>大四次3   | 检验类别  | 型式检验  |
|---|---|---|
|   | 967799  | LIPT APPARE   |
| 有限公司  | 生产日期  | 2014年03月  |
| 大厂回族自治县国宏水泥制品<br>有限公司   | 规格型号  | 400mm×200mm×200mm   |
| 企业成品库房  | 商标  |   |
| 王明轩 孙士杰   | 等级  | MU3.5 级   |
| 2014年05月17日   | 抽样数量  | 64 块  |
| 块状, 外观完好  | 抽样基数  | 10000块  |
| 建筑材料工业干混砂浆产品质量  | 监督检验测试  | POPTAGE AND   |
| GB/T 15229-2011《轻集料混凝土  | 小型空心砌块  |   |
| 1. 尺寸偏差 2. 外观质量<br>5. 吸水率 6. 相对含水率  | 3. 密度等:<br>7. 干燥收   | 宿率 8 碳化系粉   |
| 一 保收 缩率、碳化系数、软化 GB/T 15229-2011 的技术指标要 GB/T 15229-2011 中密度等级 800 果符合标准 GB/T 15229-2011 中部 | 系数、抗冻<br>更求;密度等<br>级的技术指标<br>强度等级 MU3<br>符合标准 GB6   | 性的检验结果符合标准<br>级的检验结果符合标准<br>(要求;抗压强度的检验结<br>.5的技术指标要求;放射<br>66-2010 中 A 类装饰装修   |
|   | 有限公司 企业成品库房 王明轩 孙士杰 2014年05月17日 块状,外观完好 建筑材料工业干混砂浆产品质量 GB/T 15229-2011《轻集料混凝土 GB 6566-2010《建筑材料放射性 1. 尺寸偏差 2. 外观质量 5. 吸水率 6. 相对含水率 9. 软化系数 10. 抗冻性 *经检验,抽检样品的尺寸偏干燥收缩率、碳化系数、软化 GB/T 15229-2011 的技术指标到 GB/T 15229-2011 中密度等级 800 果符合标准 GB/T 15229-2011 中强性(放射性比活度)的检验结果 | 有限公司  企业成品库房  面 标  王明轩  孙士杰  第 级  2014年05月17日  抽样数量  块状,外观完好  建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试  GB/T 15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》  1. 尺寸偏差  2. 外观质量 3. 密度等约  5. 吸水率 6. 相对含水率 7. 干燥收约  9. 软化系数 10. 抗冻性 11. 放射性  *经检验,抽检样品的尺寸偏差、外观质量 干燥收缩率、碳化系数、软化系数、抗冻 GB/T 15229-2011 的技术指标要求;密度等 GB/T 15229-2011 的技术指标要求;密度等 GB/T 15229-2011 中密度等级 800 级的技术指标 果符合标准 GB/T 15229-2011 中强度等级 MU3 性(放射性比活度)的检验结果符合标准 GB65 |

备注: (此处空白)

批

路。

编制





检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC186

第2页 共3页

| 序号           |                              | 检验项目                     |                   | 标》       | 進要求   | AOYI    | 金结果   | 单项结论 |
|--------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|----------|-------|---------|-------|------|
|              | 尺寸                           | 长度                       |                   | 337±357± |       | -3 ~ +2 |       | 合格   |
| THE STATE OF | 偏差                           | が記                       | 党 宽度              |          | は正理ない |         | -2~+2 |      |
|              | /mm                          | 380个大高度了648              |                   | ±3       |       | -1~+1   |       | 合格   |
|              | 語                            | 最小外壁<br>厚/mm             | 用于承重墙体            | AN.      | ≥ 30  |         | 32    | 合格   |
|              | 122                          | 肋厚/mm                    | 路程報               | 品的       | 25    | がない     | 26    | 合格   |
| 2            | PIAC                         | 外观                       | 个数/块              | \$2 €2   |       | 0       |       | 合格   |
|              | 200 F                        |                          | 三个方向投影<br>的最大值/mm | ≤20      |       | 900     |       | 合格   |
|              |                              | 裂缝延伸的累计尺寸<br>/mm         |                   | ≤30      |       |         |       | 合格   |
| 3            | 密度等級/(kg/m³)<br>(密度等级 800 级) |                          | ≥710.             | ≤800     | 23.7  | 80      | 合格    |      |
| 4            | 號                            | 抗压强度/MPa<br>(强度等级 MU3.5) |                   | 平均值      | 最小值   | 平均值     | 最小值   | 合格   |
|              | 語                            |                          |                   | ≥3.5     | ≥ 2.8 | 3.7     | 3.5   |      |
| 5            | 吸水率/%                        |                          | 100               | 18       | 1885  | 5       | 合格    |      |
| 6            | 相对含水率 (中等湿度地区)/%             |                          | ≤40               |          | 33    |         | 合格    |      |

备注: (此处空白)

### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC186

| PER CHARLES THE CASE AND |                         |                                  |           | 第3 贝 共3 贝 |       |      |  |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-------|------|--|
| 序号                       | 检验项目                    | 标准要求                             |           | 检验结果      |       | 单项结论 |  |
| 7                        | 干燥收缩率/%                 | ≤0.065                           |           | 0.046     |       | 合格   |  |
| 8                        | 碳化系数                    | >0.8                             |           | 0.94      |       | 合格   |  |
| 9                        | 软化系数                    | >0.8                             |           | 0.95      |       | 合格   |  |
| 10 抗冻性 (D25              | 抗冻性 (D25)/%             | 强度 损失率                           | 质量<br>损失率 | 强度损失率     | 质量损失率 |      |  |
|                          | 都相相对                    | <25                              | ≤5        | 8         | 1.2   | 合格   |  |
| 11 (花                    | 放射性<br>(放射性比活度)<br>(A类) | 内照射指数<br>(I <sub>Ra</sub> ) ≤1.0 |           | 0.2       |       | 合格   |  |
|                          |                         | 外照射指数<br>(Iy) ≤1.3               |           | 0.4       |       | 合格   |  |

(以下空白)

备注: (此处空白)

