



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201704DW172

样品名称:	外墙涂料
Sample Name	
委托单位: Client	北京市豆店燕豪涂料厂
检验类别:	文字
Test Type	

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业于混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201704DW172

第1页共3页

47747	REPORT OF THE PAGE	AUPLAUTA	THE FOREST		
样品名称	外墙涂料	检验类别	委托检验		
委托单位	北京市豆店燕豪涂料厂	商标	兴燕豪		
生产单位	北京市豆店燕豪涂料厂	等级	一等品		
生产日期	2017年04月20日	样品编号			
来样日期	2017年04月24日	规格型号	832		
样品数量	5kg	样品状态	液态		
检验依据	GB/T 9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》 GB 24408-2009《建筑用外墙涂料中有害物质限量》				
检验项目	1.容器中状态 2.施工性 3.低温稳定性 4.干燥时间 5.涂膜外观 6.对比率 7.耐碱性 8.耐洗刷性 9.涂层耐温变性 10.耐水性 11.耐沾污性 12.耐人工气候老化性 13.粉化 14.变色 15.挥发性有机化合物(VOC)含量				
检验结论	*经检验,送检样品的容器中排涂膜外观、对比率、耐碱性、耐洗污性、耐人工气候老化性、粉化9755-2014中面漆一等品的技术指标的检验结果符合标准 GB 24408-200表。*	刷性、涂层耐温变化、变色的检验结果标要求; 挥发性有机 19 中水性外墙涂料 75 发日期: 2017 年	生、耐水性、耐沾 足符合标准 GB/I 化合物(VOC)含量 面漆的技术指标要		

备注:(此处空白)

批



建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201704DW172

第2页共3页

序号	检验项目	标准要求 (一等品)	检验结果	单项结论
i	容器中状态	无硬块, 搅拌后呈均匀 状态	无硬块, 搅拌后呈均 匀状态	合格
2	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	合格
3	低温稳定性	不变质	不变质	合格
4	干燥时间(表干), h	9 /≤2	0.8	合格
5	涂膜外观	正常	正常	合格
6	对比率 (白色和浅色)	≥0.90	0.92	合格
7	耐碱性 (48h)	无异常	无异常	合格
8	耐洗刷性(2000次)	漆膜未损坏	漆膜未损坏	符合
9	涂层耐温变性 (3次循环)	无异常	无异常	合格
10	耐水性 (96h)	无异常	无异常	合格
	耐沾污性 (白色和浅色),%	≤15	14	合格
12	耐人工气候老化 性	400h 不起泡、不剥落、 无裂纹	400h 不起泡、不剥 落、无裂纹	合格

(下页续)

备注: (此处空白)



电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201704DW172

第3页共3页

序号	检验项目	标准要求 (一等品)	检验结果	单项结论
13	粉化/级	≤1		合格
14	变色(白色和浅 色)/级	≤2	202	合格
15	挥发性有机化合 物(VOC)含量/ (g/L)	≤150	未检出	合格

(以下空白)

备注:(此处空白)

刊舞

说明

Notice

- 本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。
 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com